

IZOHAN

ekolep 2002

akrylowa zaprawa klejąca w postaci pasty

służy do klejenia płyt polistyrenowych (styropianowych) do hydroizolacji fundamentów wykonanych z bitumów na bazie rozpuszczalników organicznych



Właściwości

- jest prosty w stosowaniu, nie wymaga żadnego wstępnego przygotowania
 - odznacza się wysoką siłą spajania
 - jest wodoszczelny
 - jest elastyczny, zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur
 - jest mrozoodporny
- jest środkiem ekologicznym – nie zawiera rozpuszczalników
 - nie działa destrukcyjnie na styropian

Zastosowanie

- klejenie płyt polistyrenowych (styropianowych) z powłokami bitumicznymi (zapobiega ich zanikaniu pod wpływem rozpuszczalników organicznych)

Sposób stosowania

Podłoże musi być mocne i nadające się do obciążania. Po wymieszaniu **IZOHAN ekolepu 2002** nanosi się go na powierzchnię hydroizolacji bitumicznej cienką warstwą kontaktową za pomocą płaskiej strony pacy. Po przeschnięciu tej warstwy szczepnej można przystąpić do klejenia płyt ocieplających. Na montażowej stronie płyty styropianowej nakłada się właściwą warstwę zaprawy klejącej pasmem, wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, szerokości 3-4 cm i kilkoma plackami o szerokości ok. 8 cm. Następnie, co bardzo ważne, po odczekaniu **ok. 15-20 min.** (w zależności od warunków temperaturowych odpowiednio dłużej lub krócej) płyty te odpowiednio przykładają się i mocno dociskają. Prawidłowo nałożona zaprawa po docięnięciu płyty pokrywa minimum 40% jej powierzchni. W przypadku równych podłoży właściwą warstwę klejącą można nakładać za pomocą pacy zębatej (zęby 5-8 mm). Płyty należy mocować jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. Zastosowanie **IZOHAN ekolepu 2002** w postaci cienkiej, kontaktowej warstwy na całej powierzchni płyt styropianowych (zużycie ok. 0,7 kg/m²) stworzy przekładkę zabezpieczającą styropian przed zanikaniem, występującym, gdy izolacja fundamentów wykonana jest na bazie środków asfaltowych zawierających rozpuszczalniki organiczne.

Przechowywanie

W pomieszczeniach suchych, w temperaturze od +5°C do +25°C. Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta 12 miesięcy.

Uwagi

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 50% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia. **IZOHAN ekolep 2002** w stanie rozrobionym oraz w czasie wiązania jest rozpuszczalny w wodzie i wrażliwy na działanie mrozu. Podczas wiązania materiał należy chronić przed opadami przez ok. 12 godz. Związany materiał jest trudny do usunięcia. Zaleca się mycie narzędzi wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu.

IZOHAN ekolep 2002 jest ekologiczną zaprawą klejącą do stosowania w budownictwie, zapobiega zanikaniu styropianu.

Dane techniczne

Skład

dyspersja tworzyw sztucznych, dodatki

Zdolność klejenia

30 min.

Gęstość objętościowa

1,4 kg/dm³

Temperatura obróbki

od +5°C do +25°C

Aprobata techniczna

ITB AT-15-3745/99 z aneksami:
1/2002, 2/2004, 3/2005

Zużycie

0,7 kg/m² przy warstwie kontaktowej
1,3-2,5 kg/m² klejenie płyt izolacyjnych

Dostępne opakowania

10 kg



E-309