



IZOHAN ekoszpachla

akrylowa masa szpachlowa

jednoskładnikowa akrylowa masa uszczelniająca
do wypełniania szczelin dylatacyjnych o szerokości do 20 mm

IZOHAN ekoszpachla jest ekologiczną masą szpachlową do wypełniania szczelin dylatacyjnych. Ma postać gęstoplastycznej pasty nadającej się do stosowania bez rozcieńczania wodą.

Dane techniczne

Skład

dyspersja tworzyw sztucznych, dodatki

Czas twardnienia powierzchniowego

24 h

Skurcz po utwardzeniu

10%

Rozszerzalność

20%

Szybkość wiązania

3-5 mm/dzień

Temperatura obróbki

od +5°C do +25°C

Zgodność z normą

PN-B-10106:1997

Zużycie

w zależności od przekroju spoiny

Dostępne opakowania

1 kg, 5 kg

Właściwości

- daje wyprawy o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności
- nadaje się do wypełniania spoin o szerokości do 20 mm, w podłogach betonowych, cementowych, gipsowych i drewnopochodnych
- nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- jest łatwa i szybka w stosowaniu (gotowa do użycia)

Zastosowanie

- wypełnianie szczelin na wszystkich podłożach porowatych takich jak beton, gips, tynki, cegły, bloczki gazobetonowe, kamień naturalny
- wypełnianie spoin przyłączeniowych przy okładzinach z ceramiki i kamienia naturalnego
- wypełnianie spoin dylatacyjnych narażonych na średnie odkształcenia
- wykonywanie uszczelnień elastycznych między elementami konstrukcyjnymi o szerokości do 20 mm,
- nie nadaje się do ciągłego kontaktu z wodą

Sposób stosowania

Po otwarciu opakowania zaleca się wymieszanie wyrobu. Spoinowane podłoże powinno być suche, nośne i czyste, wolne od olejów, tłuszczów, wosków, powłok malarskich. Masa **IZOHAN ekoszpachla** powinna przyczepiać się tylko do boków spoiny, a nie do jej dna. Do wstępnego wypełnienia szczeliny, względnie do ustalenia jej głębokości należy użyć sznura polietylenowego lub poliuretanowego np. **IZOHAN sznur dylatacyjny** o przekroju okrągłym. Szpachlę można wprowadzić do szczeliny przez wciskanie. Zaklejanie brzegów szczeliny taśmą umożliwi jej czyste wykonanie. Zaleca się, aby głębokość spoiny nie była większa niż jej szerokość.

E-303



Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza instrukcja traci swą ważność. Wydanie 01/07

IZOHAN Sp. z o.o. skr. pocztowa 179, 81-963 GDYNIA, ul. Łużycka 2, tel./fax (+58) 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl

E-303

Przechowywanie

W pomieszczeniach suchych, w temperaturze od +5°C do +25°C. Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta 12 miesięcy.

Uwagi

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 50% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia. Związany materiał jest trudny do usunięcia. Zaleca się mycie narzędzi wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu.

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza instrukcja traci swą ważność. Wydanie 01/07