

IZOHAN

grzybostop

preparat do zwalczania grzybów i pleśni

służy do zwalczania grzybów i pleśni w materiałach budowlanych takich jak zaprawy cementowo-wapienne, cementowe i betony



Właściwości

- wysoka skuteczność zwalczania pleśni i grzybów niszczących strukturę materiałów budowlanych
- głęboka penetracja w głąb materiałów budowlanych takich jak beton, zaprawy cementowe i cementowo-wapienne
 - łatwość i szybkość w stosowaniu
- prace odgrzybieniu można wykonywać samodzielnie
- nie jest wymagane użycie żadnego specjalistycznego sprzętu
 - preparat nakłada się za pomocą natrysku lub pędzla

Zastosowanie

- odgrzybianie materiałów budowlanych takich jak zaprawy cementowo-wapienne, cementowe i betony
- niszczenie grzybów podstawczaków należących do klasy *Basidiomycetes* oraz pleśni: *Aspergillus niger*, *Aspergillus terreus*, *Paecilomyces variotii*, *Enicillium funiculosum*, *Penicillium ochrochloron*, *Scopulariopsis brevicaulis*, *Trichoderma viride*

Sposób stosowania

Ściany słabo zawilgocone i porażone pleśniami

Powierzchnię ścian oczyścić na mokro zdrapując nalot pleśni i grzybów szczotką. Ścianę odkurzyć z pyłu. Tak przygotowaną powierzchnię spryskać preparatem **IZOHAN grzybostop** i odczekać do wyschnięcia. Po przeschnięciu operację powtórzyć. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię można wyrównać wyprawą tynkową. W celu zabezpieczenia powierzchni przed ponownym zarażeniem grzybami i pleśnią należy przesmarować powierzchnię preparatem zabezpieczającym **IZOHAN grzybochron**. Po zastosowaniu preparatu powierzchnię należy pokryć farbą, tapetą lub inną okładziną.

Ściany mocno zawilgocone i porażone pleśniami

Skuć zawilgocone tynki przynajmniej 80 cm poza granice zawilgocenia oraz oczyścić powierzchnię ściany szczotką metalową. Tak przygotowaną ścianę pozostawić do wyschnięcia, pamiętając o zapewnieniu sprawnej wentylacji. Schnięcie można przyspieszyć strumieniem ciepłego powietrza. Przeschniętą powierzchnię należy odkurzyć szczotką lub odkurzaczem. Następnie powierzchnię należy spryskać warstwą preparatu **IZOHAN grzybostop** i odczekać do wyschnięcia. Po przeschnięciu czynność należy powtórzyć. Po całkowitym wyschnięciu preparatu, na odkażoną powierzchnię można nakładać nowy tynk. W celu uniknięcia ponownego zakażenia grzybami i pleśnią, powierzchnię należy zabezpieczyć preparatem **IZOHAN grzybochron**. Po zastosowaniu preparatu powierzchnię należy pokryć farbą, tapetą lub inną okładziną.

Przechowywanie

W pomieszczeniach suchych, w temperaturze od +5°C do +25°C. Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta wynosi 12 miesięcy.

Uwagi

Preparat zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia i podczas jego stosowania należy nosić ubrania, rękawice i okulary ochronne. Należy chronić dzieci przed dostępem do preparatu. Przy stosowaniu preparatu nie należy jeść, pić ani palić papierosów. Pomieszczenia, w których był stosowany, należy intensywnie wietrzyć. Zaleca się mycie urządzeń wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu.

IZOHAN grzybostop jest preparatem do profesjonalnego odkażania zagrzybionych ścian budynków.

Dane techniczne

Skład

wodny roztwór biocydu

Temperatura stosowania

od +5°C do +25°C

Konsystencja

ciekła

Świadectwo skuteczności

SGGW ZOD-Sw-02/09/2000

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym

nr 3091/07

Zużycie

ok. 0,1 l/m² przy jednokrotnej aplikacji

Dostępne opakowania

0,5 l, 2 l, 5 l



0-651