ARDU-FIX

Błyskawicznie wiążąca masa szpachlowa

Wykorzystuje ARDURAPID-EFFEKT

Masa szpachlowa do napraw o charakterze wykończeniowym na podłogi

Gotowa do układania okładzin po 30 minutach

Nie wymaga gruntowania

Szybko twardnieje

Szybko wysycha

Dająca się rozprowadzić do zera

Do wypełniania ubytków i nierówności przy różnicach poziomów i nierównościach

Do szpachlowania miejscowego

Producent posiada certyfikat DIN EN ISO 9001

REG. NR. 37 344

ARDEX GMBH
58430 Witten Postfach 6120
Telefon: 00 49 2302 664 0
Telefax: 00 49 2302 664-240
e-mail: kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp. z o.o.
41-253 CZELADŹ, ul. Borowa 85
Telefon: (032) 265 83 67
Telefax: (032) 265 83 68
e-mail: biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

ARDU-FIX

Błyskawicznie wiążąca masa szpachlowa

Wykorzystuje ARDURAPID-EFFEKT, mieszankę specjalnie dobranych środków modyfikujących wpływających na szybkie utwardzanie zapraw i betonów, a także na pełne związanie wody zarobowej w produktach hydratacji cementu.

Zakres stosowania:
Wyrównywanie podłoży przed układaniem okładzin podłogowych.

Wypełnianie dziur, wyłomów i szczelin.

Wyrównywanie różnicy poziomów przy jastrychach, płycie pilśniowej i innych płytach budowlanych.

Wyrównywanie nierówności w jastrychach cementowych anhydrytowych i z lanego asfaltu, w podłogach betonowych, płytach pilśniowych, okładzinach z płytek i płyt.

Szpachlowanie miejscowe w celu usunięcia źle wykonanych miejsc i rys po kielni w starych i nowych warstwach masy szpachlowej.

Nadaje się do szpachlowania miejscowego warstwą od 0 do 4 mm.

Do stosowania wewnątrz.

Opis materiału:
Specjalne cementy z dobranymi wypełniaczami i modyfikatorami polimerowymi.

Przy mieszaniu z wodą powstaje wytrzymała zaprawa, która może być używana przez około 5 minut i która utwardza się już w ciągu 30 minut przez hydratację.

Przygotowanie podłoża:
ARDUFIX przylega trwale praktycznie do wszystkich stosowanych w budownictwie podłoży.
Podłoże musi być suche, być silne, zwarte (bez głuchych miejsc) i wolne od środków oddzielających.
Stare resztki kleju muszą dobrze przylegać do podłoża i wykazywać wystarczającą trwałość.
Powierzchnie z tworzyw sztucznych i powierzchnie lakierowane należy zagruntować za pomocą środka gruntującego AR DION 82.

W razie wątpliwości należy wykonać powierzchnię próbną.

Przygotowanie i stosowanie materiału:
Przygotowywać tylko tyle zaprawy ile może być zużyte w ciągu około 5 minut.

Do naczynia do rozrabiania wlewa się czystą wodę i intensywnie mieszając (najlepiej wolnoobrotową wiertarką z mieszadłem) dodaje się tyle suchego materiału aby uzyskać zaprawę bez grudek. Do zarobienia 1 kg suchego materiału ARDUFIX potrzeba około 0,33 l wody. Przy temperaturze 18 - 20° C można stosować zaprawę około 5 minut. Niskie temperatury wydłużają, wyższe temperatury skracają ten czas.

Na szczelnych podłożach błyskawicznie wiążącą zaprawę ARDUFIX należy nakładać warstwą o grubości minimum 1 mm. Wystarczająco utwardzone warstwy masy szpachlowej można jeszcze raz wygładzić za pomocą świeżo rozrobionej błyskawicznie wiążącej masy szpachlowej ARDUFIX.

Układanie okładzin podłogowych jest możliwe po około pół godziny. Przed układaniem parkietu należy odczekać 1 dzień, w celu wyschnięcia zaprawy.

ARDUFIX należy stosować w temperaturze powyżej 5° C.

Należy zwrócić uwagę:
Błyskawicznie wiążąca masa szpachlowa ARDUFIX nie możne być stosowana na zewnątrz lub na stale mokrych powierzchniach.
Przy dużych powierzchniach i przy grubości większej niż 4 mm należy zastosować ARDUR K 15 jako masę wygładzającą i poziomującą lub masę poziomującą ARDUR 70.

Wskazówki BHP:
Zawiera cement. Reaguje alkalicznie. Z tego względu należy chronić przed podrażnieniami skórę i oczy. W przypadku ich kontaktu z zaprawą należy je gruntownie przemyć wodą. Podrażnienia oczu wymagają pomocy lekarskiej. Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne.
Chronić przed dziećmi.

Produkt oryginalnie zapakowany i nie otwarty nie działa szkodliwie na środowisko.

Zaprawa zawiera cement niskochromianowy.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX

Proporcje mieszania:	Około 0,33 l wody: 1 kg proszku, względnie około 1,65 litra wody : 5 kg proszku co dopowiada około 1 c.o. wody: 3,5 c.o. proszku
Gęstość nasypowa:	Około 0,86 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy:	Około 1,5 kg/l
Zużycie materiału:	Około 1,15 kg proszku na m^2 i mm Zawartość jednego 5 -kg worka wystarcza przy grubości warstwy 1 mm na 4,4 m^2
Czas pracy (20° C):	Około 5 minut po zmieszaniu z wodą
Możliwość obciążania ruchem pieszym (20° C):	Po około 30 minutach od wyłożenia
Gotowość do układania warstw wierzchnich:	Po około 30 minutach od wyłożenia
Twardość mierzona kulką:	Po 1 dniu około 20 N/mm^2 Po 7 dniach około 37 N/mm^2 Po 28 dniach około 40 N/mm^2
Odporność na obciążenia skupione (wózki widłowe, krzesła na kółkach):	Tak
Przydatność w systemie ogrzewania podłogowego:	Tak
Opakowanie:	Torby po 5 kg netto pakowane po 4 sztuki
Magazynowanie:	W suchych pomieszczeniach, przez około 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Państwowy Zakład Higieny:	ATEST Nr 1/B-2016/96

Gwarantujemy wysoką jakość naszych wyrobów.
Nasze zalecenia dotyczące stosowania opierają się na badaniach i praktycznym doświadczeniu, mogą jednak być tylko ogólnymi wskazówkami na temat zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki panujące na budowie i przebieg wykonywanych prac.