

ZAPRAWA KLEJOWA Z CEMENTEM TRASOWYM

Rodzaj i właściwości

- * Może być nakładana w postaci średnio grubej warstwy,
- * Stosowana wewnątrz i na zewnątrz,
- * Dla warstw o grubości od 5 do 20 mm,
- * Może być stosowana na jastrychach ogrzewanych,
- * Redukuje ryzyko przebarwień w kamieniu naturalnym.

Dane techniczne

Baza	cement trasowy, cementy, piasek, wybrane dodatki i wypełniacze
Barwa	szara
Konsystencja	proszek
Proporcje	w zależności od pożądanej konsystencji mieszanki
Sposób nanoszenia	kielnią murarską, kielnią gładką
Grubość nanoszenia	5 do 20 mm
Czas obróbki w temp. +20°C	ok. 2 godziny
Temperatura obiektu i powietrza podczas obróbki	od +5°C do +30°C
Możliwość obciążania ruchem pieszym	po ok. 24 godzinach
Możliwość spoinowania	po ok. 24 godzinach
Zużycie	ok. 1,5 kg/m ² na 1 mm grubości (proszku)
Środek czyszczący	woda w stanie świeżym ¹⁾ Podane wartości odnoszą się do temperatury +20°C i 65% wilgotności względnej powietrza.

Zastosowanie

Trasowa zaprawa klejąca DEITERMANN KMT służy do układania kalibrowanych i niekalibrowanych płyt z kamienia naturalnego i betonu na średnio grubej warstwie zaprawy w obszarach wewnętrznych i zewnętrznych.

Obróbka

Podłoże

Mocne i odpowiednio nośne, stabilne co do formy i kształtu oraz wolne od elementów obniżających przyczepność. Stosowany na podłożach takich jak: jastrychy ogrzewane, jastrychy anhydrytowe, jastrychy cementowe, zafugowane powierzchnie muru, beton, gazobeton, suche jastrychy gipsowe, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe. Podłoża z asfaltu lanego tylko wewnątrz.

Przygotowanie podłoża

Podłoża anhydrytowe powinny być przeszlifowane, suche i zagruntowane dyspersją EUROLAN TG 2. Podłoża z asfaltu lanego stosowane wewnątrz zagruntować dyspersją tworzywa sztucznego EUROLAN TG 5.

Przed układaniem należy skontrolować ilość wagowej wilgoci resztkowej w podłożu:

- jastrychy cementowe: max. 2,0%,
- jastrychy anhydrytowe: max. 0,5%,
- jastrychy ogrzewane: max. 0,3%,
- podłoża zawierające gips: max. 1,0 %,
- tynki wapienne i cementowe: stan powietrzno-suchy.

Przebieg mieszania

DEITERMANN KMT wymieszać bez pozostawiania grudek z odpowiednią ilością wody w czystym naczyniu. Proporcja mieszania 6,24 l na 25 kg worek proszku DEITERMANN KMT. Całe opakowanie należy wymieszać za pomocą narzędzia mieszającego np. wiertarki z odpowiednim mieszadłem. Po czasie dojrzewania wynoszącym co najmniej 3 minuty należy zaprawę ponownie wymieszać. Nie należy przygotowywać więcej zaprawy niż można zużyć w ciągu 2 godzin. Zaprawa jest rozprowadzana za pomocą pacy zębatej. Płyty powinny być odpowiednio układane i dociśnięte w świeżej zaprawie przed powstaniem powierzchniowego wyschnięcia tzw. naskórka. Fugi należy przed wyschnięciem zaprawy wydrapać. Resztki zaprawy należy oczyścić za pomocą wilgotnej gąbki. Narzędzia należy zaraz po użyciu umyć wodą.

Spoinowanie

Spoinowanie, np. za pomocą zaprawy CERINOL FN lub CERINOL Flex, można rozpocząć najwcześniej po 24 godzinach.

Zużycie

Ok. 1,5 kg/m² i na 1 mm grubości warstwy, ok. 4,6 kg/m² przy pacy o wielkości zęba 10 mm.

Składowanie i transport

Zaprawa klejowa z traselem DEITERMANN KMT dostarczana jest w 25-kg workach (zawartość netto). W suchym pomieszczeniu oraz w oryginalnie zamkniętym worku może być składowana co najwyżej przez 6 miesięcy.

Wskazówki

GISCODE ZP1.

Produkt ten zgodnie z TRGS 613 jest ubogą w chromiany zaprawą cementową.

Prawidłowe i tym samym zapewniające powodzenie stosowanie naszych produktów nie podlega naszej bezpośredniej kontroli. W związku z tym udziela się jedynie gwarancji w zakresie dobrej jakości dostarczanego produktu, a nie w zakresie osiągnięcia pożądanego rezultatu, co jest uwarunkowane prawidłową obróbką.

Podczas używania produktu należy przestrzegać przepisów o ochronie zdrowia i zapobieganiu wypadkom zawartych w załączniku oraz wynikających z oznaczeń na opakowaniu.

Z wydaniem niniejszej instrukcji tracą ważność wszystkie uprzednie dane dotyczące ww. produktu.

Zastrzegamy sobie dalsze zmiany spowodowane postępem technicznym.

weber.xerm 862(Deitermann KMT)**Instrukcja 8.4.2009**

Dane udzielane przez naszych współpracowników, wychodzące poza ramy niniejszej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.