

weber.tec 770(Deiterol SH)

Instrukcja 21.4.2009

BEZROZPUSZCZALNIKOWY, WODOROCIEŃCZALNY, HYDROFOBOWY ŚRODEK IMPREGNACYJNY NA BAZIE SILANU/SILOKSANU

Rodzaj i właściwości

DEITEROL SH na bazie siloksanowej mikroemulsji jest wolnym od rozpuszczalników, przezroczystym i hydrofobizującym powierzchnie betonowe koncentratem.

Szczególne cechy:

- nie zawiera rozpuszczalników, dlatego jest nieszkodliwy dla środowiska
- należy do sprawdzonego systemu
- duża głębokość wnikania

Dane techniczne

Baza	koncentrat mikroemulsyjny siloksanów/silanów
Rozpuszczalniki	nie występują
Kolor	bezbarwny
Konsystencja	płynna
Gęstość	ok. 0,95 kg/dm ³
Sposób nanoszenia	malowanie, natrykiwanie
Proporcje rozcieńczenia wodą	1:4
Temperatura powietrza i obiektu przy obróbce	+5°C do +30°C
Gotowy do nakładania następnych powłok	po 24 godzinach przy temp. +23°C

Zastosowanie

DEITEROL SH w rozcieńczonej formie nadaje się szczególnie do gruntowania i hydrofobizacji powierzchni elewacji składających się z takich materiałów jak beton i tynki mineralne.

Ponadto DEITEROL SH stosuje się wszędzie tam, gdzie później stosowane będą powłoki ochronne EUROLAN Color C lub EUROLAN Color D.

Obróbka

W czystym pojemniku wymieszać 1 część objętościową DEITEROLu SH z 4 częściami objętościowymi wody cały czas mieszając. Nanoszenie następuje przez natrysk bądź malowanie. W zależności od nasiąkliwości podłoża, zabieg ten należy powtórzyć przy czym kolejne powłoki nanoszone są metodą "świeże na świeże". Powierzchnia zewnętrzna powinna być przed obróbką sucha, czysta, nośna i niezmrożona. Temperatura podłoża w trakcie obróbki powinna być co najmniej o 3°C wyższa niż punkt rosy.

Zużycie

Ok. 0,2-0,5 l/m² gotowej mieszaniny (ok. 0,03 do 0,04 l/m

² koncentratu na powierzchniach pokrywanych szpachlówkami PCC).

Składowanie i transport

DEITEROL SH dostarczany jest w 2-litrowych butelkach (zawartość netto). DEITEROL SH, składowany w suchym i chłodnym (lecz powyżej +10°C) pomieszczeniu, może być w oryginalnie zamkniętych naczyniach przechowywany przez co najmniej 6 miesięcy.

Wskazówki

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość naszych wyrobów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. Należy przestrzegać przepisów BHP wynikających z instrukcji bezpieczeństwa i oznaczeń na opakowaniach. Niniejsza instrukcja unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.