

mira 6600 CEMPLAN

SAMOPÓZIOMUJĄCA MASA SZPACHLOWA DO WYKONYWANIA RÓWNEJ I GŁADKIEJ WARSTWY O GRUBOŚCI 1-15 mm POD PŁYTKI CERAMICZNE, WYKŁADZINY DYWANOWE, PCV I IN.

- ▶ samopoziomująca
- ▶ szybkotwardniejąca
- ▶ do nakładania ręcznego i mechanicznego
- ▶ do wewnątrz
- ▶ możliwość chodzenia po 3-5 godz



Produkt należy do grupy: **SPECJALISTYCZNE MASY SAMOPÓZIOMUJĄCE**

Zastosowanie:

Mira 6600 cemplan stosuje się do wykonywania równej i gładkiej warstwy pod posadzki na podłożach cementowych, starej okładzinie ceramicznej, powierzchniach malowanych w mieszkaniach, biurach, szpitalach, szkołach, super-marketach, magazynach itp. Powierzchnię wylewki można pokryć wszystkimi typami okładzin i wykładzin jak: płytki ceramiczne, wykładziny dywanowe, winylowe, parkiet, korek i in. Powierzchnie nie narażone na większe obciążenie można ewt. pokryć farbą.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być nośne, suche, zwarte, bez kurzu, tłuszczu, olejów itp. Ewentualny szlam cementowy należy zeszlifować, a słabe części podłoża betonowego wybić i naprawić. Ubytki w podłożu naprawić masą 6950 expres. Tłuszcze, oleje, brud itp. zmyć środkiem 7110 base cleaner. Całą powierzchnię dokładnie odkurzyć. Podłoża cementowe należy zagruntować środkiem mira 4180 primer. Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność wylewki do podłoża, zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrznych i odwadnianiu masy przed stwardnieniem. Na podłoża z płytek ceramicznych, terazzo i malowanych nanieść warstwę kontaktową wykonaną z mira 4730 cembond wymieszany z wodą w proporcji 1:1, a następnie dodać suchą masę 6600 cemplan aby uzyskać gęstopłynną konsystencję masy. Mieszaninę rozprowadzić po podłożu w warstwie 1-2 mm pędzlem lub szczotką dobrze wcierając w podłoże.

Mieszanie:

Masę miesza się z wodą w proporcji 6 l wody na 25 kg suchej zaprawy 6600 cemplan. Mieszać przez 1-2 min. wolnoobrotowym mieszadłem do kleju lub w mieszalniku pompy po czym masa gotowa jest do użycia. Nadmiar wody spowoduje rozwarstwienie wylewki i obniży jej wytrzymałość.

Nanoszenie:

Gotową, wymieszaną masę wylewa się na podłogę rozprowadzając np. stalową pacą, po czym masa samoczynnie rozlewa się i poziomuje. 6600 cemplan można nanosić pompą zaopatrzoną w mieszalnik. Przy rozkładaniu pompą wylana powierzchnia nie powinna być szersza niż 6-8 m. Przy większych powierzchniach należy je podzielić stosując np. mira plan stop- samoprzylepną taśmę z gąbki.

Temperatura:

Temperatura stosowania min +6°C powietrza i podłoża.

Czas przydatności do użycia:

Po wymieszaniu z wodą masa nadaje się do użycia przez 30-50 min.

Czas schnięcia:

Układanie płytek ceramicznych minimum po 5 godz., inne okładziny po 2-4 dniach. Czas przystąpienia do układania szczelnych i wrażliwych na wilgoć okładzin zależy od końcowej wilgotności podłoża i wymagań stawianych przez dostawcę okładzin.

Zużycie:

1,6 kg/m² na każdy 1 mm grubości warstwy.

Czyszczenie narzędzi:

Czystą wodą bezpośrednio po użyciu. Mocno stwardniałe pozostałości można usunąć tylko mechanicznie.

Opakowanie:

6600 cemplan konfekcjonowany jest w 15 kg i 25 kg workach papierowych wzmocnionych plastikiem.

Przechowywanie i transport:

Przechowywać w pomieszczeniach suchych. W czasie transportu chronić przed wilgocią. Produkt w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu można magazynować min.1 rok od daty produkcji.

Warunki higieny pracy:

Produkt zawiera cement. Reaguje z wodą alkalicznie, dlatego należy chronić skórę i oczy. W razie podrażnienia przemyć starannie wodą to miejsce i zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi.

Atesty:

ITB AT-15-4510/2000, Ocena Higieniczna PZH nr 1/B-295/95.

Grubość warstwy:	1 - 15 mm
-------------------------	-----------

Wytrzymałość na ściskanie:	25,0 N/mm ²
-----------------------------------	------------------------

Wytrzymałość na zginanie:	10,0 N/mm ²
----------------------------------	------------------------

Przyczepność do podłoża betonowego:	1,4	N/mm ²
--	-----	-------------------

Skurcz liniowy przy grubości warstwy 15 mm: 0,13 %

Początek wiązania: 140 min.

Koniec wiązania: 180 min.

Gęstość nasypowa: 1250 kg/m³

Rozpływalność flow-test:	155 - 165 mm
---------------------------------	--------------

