

Thermo Reflex Pro Duo F

Odbijający fale ciepłe materiał izolacyjny składający się z 2 izolujących poliestrowych folii bąbelkowych, znajdujących się pomiędzy dwoma warstwami folii aluminiowej o grubości 12 µm chronionych przez nitro-celulozowy lakier oraz folię polietylenową.



WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE

Długość w rolce	-	m	12,5	± 10%
Szerokość rolki	-	m	1,2	± 10%
Powierzchnia	-	m ²	15	± 20%
Grubość	-	mm	6	± 10%

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE

Ciężar	-	kg/m ²	0,36	± 10%
Waga rolki	-	kg	5,4	± 20%
Ciężar folii aluminiowej	ASTM D2673	g/m ²	51	± 7%
Grubość folii aluminiowej	ASTM D374	µm	31	± 7%
Odporność na ścieranie pomiędzy folią aluminiową i polietylenową		N/15mm	1,0	
Współczynnik emisyjności	ASTM E1585	%	6	± 1%
Współczynnik odbicia	ASTM E1585	%	94	± 0,06%

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

Klasa (Dossier LNE H030262)	EN 13501-1	C-S2,d0
-----------------------------	------------	---------

WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE

Odpowiednik izolacji z wełny mineralnej o współczynniku* λ=0,038 W/mK, o grubości	mm	70	± 20
Wytrzymałość termiczna Rt* (oszacowana)	m ² K/W	1,8	± 0,5
Przepuszczalność promieniowania ciepłego Ut* (oszacowane)	W/m ² K	0,543	± 0,025

* Dane obliczono dla 2 centymetrowej pustki powietrznej dla każdej strony przy nieruchomym powietrzu. Test przeprowadzono w warunkach normalnego użytkowania, przy wykorzystaniu materiałów zalecanych w naszych instrukcjach technicznych.

SAMOPRZYLEPNY ZAKŁAD

Zalecany klej	75A
---------------	-----

PAKOWANIE

Ilość rolek na palecie	-	szk	12
m ² /rolka	-	m ²	15 ± 20%
m ² /paleta	-	m ²	180 ± 20%

Informacje podane w tej karcie technicznej są prawdziwe i prawidłowe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednakże wyniki badań i doświadczenia praktyczne mogą spowodować konieczność ich zweryfikowania. Ani gwarancja ani odpowiedzialność za szkody nie mogą wynikać z informacji tutaj podanych. Nie jest naszą intencją naruszanie jakichkolwiek patentów czy licencji.

Więcej informacji o firmie, produkcie oraz instrukcji układania na stronie internetowej www.tegolacanadese.com oraz www.tegola.pl



PRODUCENT: TEGOLA CANADESE S.P.A.
VIA DELL'INDUSTRIA, 21 - 31029 VITTORIO V.TO (TV) - I -
TEL. +39.0438.9111 - FAX +39.0438.911260
E-MAIL: INFO@TEGOLACANADESE.COM



IMPORTER: Tęgola Polonia Ltd.
al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź
tel. 042 6362442, fax 042 637 32 05
e-mail: tegola@tegola.pl, www.tegola.pl

Firma Tęgola Canadese jest certyfikowana zgodnie z systemem jakości ISO 9001 oraz systemem ochrony środowiska ISO 14001

Karta techniczna produktu: 01/07/08

Redakcja: ACQ Weryfikacja: QAS Zatwierdził: RS Rev: 00