



ARDEX BM-P

Bitumiczny środek gruntujący do arkuszy samoprzylepnych

Grunt pod samoprzylepną na zimno matę ARDEX BM

Spełnia wymagania DIN 18195-2, Tabela 1

Na bazie bitumiczno-kauczukowej

Nie zawiera rozpuszczalników

Gotowy do użycia

Stosowany na suchych i lekko wilgotnych mineralnych podłożach

Producent posiada certyfikat
DIN EN ISO 9001



Reg.No.37344

ARDEX GmbH

Postfach 6120 · 58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel.: 00 49 23 02/664-0
Fax: 00 49 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp. z o.o.

Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55-200 Oława
tel.: 71 716 45 60
fax: 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

ARDEX BM-P

Bitumiczny środek gruntujący do arkuszy samoprzylepnych

Zakres stosowania:

Środek gruntujący pod ARDEX BM matę samoprzylepną na zimno.

ARDEX BM-P wzmacnia podłoże, wiąże kurz i polepsza przyczepność maty samoprzylepnej na zimno do podłoża.

Opis materiału:

Bezropuszczalny płynny środek gruntujący gotowy do użycia na bazie kauczukowo-bitumicznej.

Przygotowanie podłoża:

Zgodne z DIN 18159-3 Uszczelnienia przegród budowlanych oraz DIN 1053 Wykonywanie przegród murowanych.

Podłoże może być suche lub lekko wilgotne, musi być zwarte, nośne, wolne od olejów i innych tłuszczów, nie mogą występować wgłębienia, ubytki, pęknięcia i rysy. Naroża należy zaokrąglić. Należy unikać miejsc, w których będzie skraplała się woda oraz miejsc, w których będzie się zbierała woda.

Należy uwzględnić wskazówki zawarte w karcie technicznej dla ARDEX BM maty samoprzylepnej na zimno.

W miejscu połączenia muru z fundamentem należy dokonać zaokrąglenia o średnicy 8 cm, przy użyciu np.: ARDEX S33 Zaprawa szybkomontażowa.

Przygotowanie i stosowanie materiału:

Podłoże należy zagruntować przy użyciu środka ARDEX BM-P. Nakładanie następuje przy użyciu pędzla/szczotki. Nie stosować podczas deszczu lub mrozu. Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje naklejenie ARDEX BM maty samoprzylepnej na zimno.

Narzędzia oraz zabrudzone miejsca należy natychmiast umyć wodą.

Należy zwrócić uwagę:

Podczas stosowania ARDEX BM-P temperatura powierzchni uszczelnianej i otoczenia musi wynosić pomiędzy +5°C do +30°C. Woda na powierzchni, deszcz oraz temperatury ujemne uniemożliwiają pracę oraz właściwe wiązanie i wysychanie środka gruntującego.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX:

Zużycie materiału: Ok. 0,15-0,30 l/m²

Gęstość: 1.0 kg/l

Zawartość frakcji stałych: ok. 60%

Oznakowanie

wg GefStoTV: brak

GISCODE: BBP 10

Opakowanie: Wiadra po 30 l
Wiadra po 10 l

Magazynowanie: Chronić przed mrozem, w suchych pomieszczeniach przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach