



ARDEX BU-P

Grunt bitumiczny

Grunt wg DIN 18195 pod grubowarstwowe masy bitumiczne:

- ARDEX BU 1K-S Jednokomponentowa masa bitumiczna
- ARDEX BU 2K Dwukomponentowa masa bitumiczna
- ARDEX BU 2K-P Dwukomponentowa masa bitumiczna z dodatkiem POLY

Nie zawiera rozpuszczalników

Gotowy do użycia

Łatwy w nanoszeniu

Producent posiada certyfikat
DIN EN ISO 9001



Reg.No.37344

ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel.: 00 49 23 02/664-0
Fax: 00 49 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55-200 Oława
tel.: 71 716 45 60
fax: 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

ARDEX BU-P

Grunt bitumiczny

Zakres stosowania:

Grunt pod grubowarstwowe masy bitumiczne:

- ARDEX BU 1K-S Jednokomponentowa grubowarstwowa masa bitumiczna
- ARDEX BU 2K Dwukomponentowa grubowarstwowa masa bitumiczna
- ARDEX BU 2K-P Dwukomponentowa grubowarstwowa masa bitumiczna z dodatkiem POLY

ARDEX BU-P wzmacnia podłoże, wiąże kurz oraz zmniejsza chłonność podłoża.

Opis materiału:

Gotowa do użycia, nie zawiera rozpuszczalników, wodna emulsja bitumiczna.

Przygotowanie podłoża:

Zgodne z DIN 18159-3 Uszczelnienia przegród budowlanych oraz DIN 1053 Wykonywanie przegród murowanych.

Podłoże może być suche lub lekko wilgotne, musi być zwarte, nośne, wolne od olejów i innych tłuszczów, nie mogą występować wgłębienia, ubytki, pęknięcia i rysy. Naroża należy zaokrąglić. Należy unikać miejsc, w których będzie skraplała się woda oraz miejsc, w których będzie się zbierała woda.

W miejscu połączenia muru z fundamentem należy dokonać zaokrągleń o średnicy 8 cm przy użyciu np. ARDEX S33 Zaprawa szybkomontażowa.

Należy uwzględnić informacje zawarte w kartach technicznych bitumicznych mas uszczelniających, które będą następne nakładane na zgruntowane podłoże.

Przygotowanie i stosowanie materiału:

ARDEX BU-P przed nałożeniem należy dobrze wymieszać, następnie nałożyć na podłoże za pomocą szczotki lub pędzla.

Przed nakładaniem na wyjątkowo chłonne podłoże masę gruntującą należy rozcieńczyć z wodą w proporcjach od 1:1 do 1:2 w zależności od jego chłonności.

Nałożenie bitumicznej powłoki uszczelniającej może nastąpić po wyschnięciu warstwy gruntującej.

Uwaga:

Nakładanie gruntu można prowadzić tylko wtedy, gdy temperatura powietrza oraz gruntowanej powierzchni wynosi od +5°C do +30°C. Należy szczególnie uważać w dni deszczowe i w dni z możliwymi przymrozkami, bowiem zakłóci to proces wiązania i wysychania gruntu.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX:

Zużycie materiału:	Ok. 0,1-0,3 l/m ² w zależności od właściwości podłoża
Lepkość:	2000 mPas
Gęstość:	1.0 kg/l
Zawartość frakcji stałych:	> 35%
Oznakowanie wg GefStoTV:	brak
GISCODE:	BBP 10
Opakowanie:	Wiadra po 10 l
Magazynowanie:	Chronić przed mrozem, w suchych pomieszczeniach przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu