



ARDUMENT 900

Masa szpachlowa do napraw
powierzchni

Wykorzystuje ARDURAPID-EFFEKT

Na bazie cementu

Do wygładzania i wypełniania powierzchni
ścian i sufitów, a w szczególności przy pracach
naprawczych

Szybko wiąże i wysycha

Bez naprężeń, także przy nakładaniu
grubymi warstwami

Szczególne zdolności wypełniające

Łatwa do stosowania

Możliwość filcowania i wygładzania

Producent posiada certyfikat
DIN EN ISO 9001



REG. NR. 37 344

ARDEX GMBH
58430 Witten Postfach 6120
Telefon: 00 49 2302 664 0
Telefax: 00 49 2302 664-240
e-mail: kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp. z o.o.
41-253 CZELADZ, ul. Borowa 85
Telefon: (032) 265 83 67
Telefax: (032) 265 83 68
e-mail: biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

ARDUMENT 900

Masa szpachlowa do napraw powierzchni

Wykorzystuje ARDURAPID-EFFEKT, mieszanek specjalnie dobranych środków modyfikujących wpływających na szybkie utwardzanie zapraw i betonów, a także na pełne związanie wody zarobowej w produktach hydratacji cementu.

Zakres stosowania:

Wypełnianie, naprawa i szpachlowanie powierzchni ścian i sufitów, szczególnie przy większych zagłębieniach, wygładzanie głębszych wylomów.

Do stosowania wewnątrz.

Opis materiału:

Jasny proszek ze specjalnych cementów z dobranymi wypełniaczami i modyfikatorami polimerowymi.

Przy mieszaniu z wodą powstaje jednorodna zaprawa, która daje się rozprowadzać w grubej i cienkiej warstwie i wiąże po około 45 minutach. Wyschnięte warstwy są paroprzepuszczalne i wolne od naprężeń.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być suche, stabilne, silne, zwarte (bez gluchych miejsc) i wolne od kurzu, brudu i innych środków oddziałujących.

Należy usunąć stare lub nie przylegające warstwy farby, luźne tynki i tapety.

Warstwy lakierowane, stałe i nośne należy zagruntować za pomocą środka gruntującego ARDION 82. Podłoża związane gipsem należy zagruntować za pomocą dyspersji gruntującej ARDION 51 rozcieńczonej w stosunku 1:3 z wodą.

Przygotowanie i stosowanie materiału:

Do naczynia do rozrabiania wlewa się czystą wodę i intensywnie mieszając (najlepiej wolnoobrotową wiertarką z mieszadłem) dodaje tyle suchego materiału, aby uzyskać jednorodną zaprawę bez grudek.

Do zarobienia 25 kg suchego materiału ARDUMENT 900 potrzeba około 9 litrów wody.

Należy przygotowywać tylko tyle zaprawy, ile można wykorzystać w ciągu 30 minut.

Przy temperaturze 20° C zaprawę można stosować około 30 minut i może być od razu наносzona warstwą o pożądanej grubości. Utwardza się ona przez hydratację i wysychanie po około 45 minutach na tyle że można wykonywać dalsze prace, jak wygładzanie wykończeniowe za pomocą ARDUMENT 900.

W celu uzyskania gładkiej powierzchni należy warstwę zaprawy po zaciągnięciu, albo ponownie zaszpachlować, albo stosując paczkę z gąbką równomiernie wyrównać, a w razie konieczności użyć paczki stalowej. W ten sposób można uzyskać różnorodną chropowatość powierzchni.

Niskie temperatury wydłużają, wyższe temperatury skracają czas użycia masy szpachlowej.

W razie wątpliwości należy ułożyć powierzchnie próbne.

ARDUMENT 900 należy stosować w temperaturze powyżej 5° C.

Prace wykończeniowe:

W normalnych temperaturach (18 - 20° C) także grube warstwy szpachłówki wysychają po 1 dniu, można wtedy wykonać prace malarskie, tapetowanie oraz tynkowanie tynkami syntetycznymi.

Warstwy szpachłówki ARDUMENT 900 nie należy fluatować. Przy szpachlowaniu miejscowym podczas prac wykończeniowych należy zwrócić uwagę na różną chłonność i alkaliczność podłoża. Na powierzchniach suchych można po wystarczającym utwardzeniu warstw szpachłówki przy normalnych temperaturach po około 2 godzinach kłaść także płytki ceramiczne.

Należy zwrócić przy tym uwagę na zalecenia producentów przy stosowaniu wyżej wymienionych materiałów.

Wskazówki BHP:

Zawiera cement. Reaguje alkalicznie. Z tego względu należy chronić przed podrażnieniami skóry i oczu. W przypadku ich kontaktu z zaprawą należy je gruntownie przemyć wodą. Podrażnienia oczu wymagają pomocy lekarskiej. Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne. Chronić przed dziećmi.

Produkt oryginalnie zapakowany i nie otwarty nie działa szkodliwie na środowisko.

Zaprawa zawiera cement niskochromianowy.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX

Proporcje mieszania:	Około 9 l wody: 25 kg proszku, co odpowiada około 1 c.o. wody : 2,5 c.o. proszku
Gęstość nasypowa:	Około 1,0 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy:	Około 1,4 kg/l
Zużycie materiału:	Około 1,0 kg proszku na m ² przy grubości 1 mm
Czas pracy (20° C):	Około 30 minut
Prace malarskie i klejenie na szpachłównie:	Po około 1 dniu
Wytrzymałość na ściskanie:	Po 1 dniu około 7 N/mm ² Po 7 dniach około 13 N/mm ² Po 28 dniach około 16 N/mm ²
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:	Po 1 dniu około 3 N/mm ² Po 7 dniach około 4 N/mm ² Po 28 dniach około 5 N/mm ²
Wartość pH:	Świeża zaprawa zawierająca cement = około 12 Związana warstwa szpachłówni = około 10
Opakowanie:	Worki po 25 kg netto Torby po 5 kg netto pakowane po 4 sztuki
Magazynowanie:	W suchych pomieszczeniach, przez około 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Państwowy Zakład Higieny:	ATEST Nr 2/B-2016/96

Gwarantujemy wysoką jakość naszych wyrobów. Nasze zalecenia dotyczące stosowania opierają się na badaniach i praktycznym doświadczeniu, mogą jednak być tylko ogólnymi wskazówkami na temat zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki panujące na budowie i przebieg wykonywanych prac.