

Technika budowlana

Cement montażowy szybki BP 33

(Blitzpulver BP 33)

- > **szybkowiązący**
- > **bezhlorkowy**
- > **czas obróbki ok. 2,5 minuty**
- > **ułatwia prace montażowe**



Właściwości produktu

Bezhlorkowy cement szybkosprawny, wiążący hydraulicznie.

Zastosowanie

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz również w pomieszczeniach wilgotnych. Służy do wykonywania zapraw montażowych do osadzania wsporników instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych oraz montażu instalacji elektrycznych. Do osadzania dybli, ościeżnic drzwiowych, balustrad jak również do wyrównywania, szpachlowania nierówności, gniazd żwirowych i rys w elementach betonowych.

Dane produktu

Opakowanie:
1 kg puszka 24 kartony po 12 puszek/288 kg na palecie
5 kg wiadro 70 wiader / 350 kg na palecie
10 kg wiadro 36 wiader/ 360 kg na palecie
20 kg wiadro 24 wiader / 480 kg na palecie

Magazynowanie:
Powyżej +5°C w suchych warunkach, w oryginalnym opakowaniach można przechowywać przez ok.12 miesięcy.

Parametry techniczne

Dane dotyczą warunków: 20°C i 55% wilgotność względna powietrza

Zużycie 1,45 kg/dm³
Zapotrzebowanie na wodę ok. 0,33 l/kg (=33%)
Ciężar nasypowy ok. 1,08 kg/dm³
Czas obróbki ok. 2,5 min
Obciążanie po ok. 15 min

Badany zgodnie z

Stosowanie

Zalecane narzędzia:

Pojemnik do mieszania zaprawy, kielnia, paca, szpachelka.

Podłoże:

Podłoże powinno być suche, nieprzemarznięte, mocne, nośne, wolne od kurzu, pyłu, niezaolejone, pozbawione luźnych niezwiązanych z podłożem elementów. Zaleca się stosować na wszystkie mineralnych, najczęściej spotykanych na placach budowy podłożach takich jak: mury ceglane, beton, kamień, jastrychy i tynki.

Ograniczone stosowanie:

Podłoża o dużej chłonności - podłoże należy starannie nawilżyć

Nie należy stosować na:

podłożach niechłonnych, na drewnie, metalu, tworzywach sztucznych.

Mieszanie:

W czystym pojemniku należy preparat wymieszać z wodą, aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy (czas mieszania ok. 1/2 minuty)

Proporcja mieszania:

ok. 0,33 litra wody na 1,0 kg Murexin Blitzpulver

Obróbka:

Zaprawę rozrobioną wodą możliwie jak najszybciej zabudować czas wyrobienia do 2 minut. Po kilku chwilach miejsce naprawiane można zacierać za pomocą packi. Po wymieszaniu BP 33 z jedną do dwoma częściami piasku kwarcowego uzyskuje się wydłużenie czasu wiązania.

Ważne informacje

Przestrzegać norm, obowiązujących przepisów oraz zaleceń podanych w niniejszej karcie technicznej! Nie prowadzić prac w temperaturze niższej niż +5°C. Wysoka wilgotność oraz niskie temperatury mogą być przyczyną wydłużenia czasu wiązania. Wysoka temperatura produktu może przyczynić się do przyspieszenia wiązania. Nie dodawać żadnych obcych materiałów.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Technika budowlana

BHP: przestrzegać specyfikacji oraz informacji o stosowaniu, czyszczeniu i usuwaniu podanych w karcie charakterystyki produktu.

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Dla dobra naszych materiałów dołączamy ją w ramach warunków sprzedaży i dostawy. Aby zapobiegać ryzyku popełnienia błędów zawarto również określone (ograniczone) informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Rezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. Użytkownik może w przypadku niejasności przeprowadzić próbę na miejscu budowy na własną odpowiedzialność. Nie jest też zwolniony z obowiązku z fachowej obróbki i stosowania. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.