

Opis produktu

08

0799-CPD-22

Production facility D



Normy dotyczące zastosowań:

PN EN 13249 Drogi i inne powierzchnie obciążone ruchem
PN EN 13250 Koleje
PN EN 13251 Roboty ziemne fundamentowanie i konstrukcje oporowe
PN EN 13252 Systemy drenazowe
PN EN 13253 Zabezpieczenia przeciwoerozyjne

PN EN 13254 Zbiorniki wodne i zapory
PN EN 13255 Budowa kanałów
PN EN 13256 Tunele i konstrukcje podziemne
PN EN 13257 Składowiska odpadów stałych
PN EN 13265 Zbiorniki odpadów ciekłych

Nazwa produktu:

TS65

PP - geowłóknina

Funkcje:

Separacja | Drenaz | Filtracja | Ochrona

			AVMD	AVCD	95MD	95CD
Wytrzymałość na rozciąganie		EN ISO 10319 [kN/m]	21,50	21,50	- 2,15	- 2,15
Wydłużenie		EN ISO 10319 [%]	100,00	40,00	+/- 30,00	+/- 12,00
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu	(20kPa)	EN ISO 12958 [l/ms]	6,80E-3		- 4,73E-3	-
			AV		95TOL	
Skuteczność ochrony	(300kPa)	EN 13719 [%]	1,80		+ 0,36	
Wytrzymałość na przebicie statyczne		EN ISO 12236 [N]	3300,00		- 330,00	
Wytrzymałość na przebicie dynamiczne (średnica otworu)		EN ISO 13433 [mm]	17,00		+ 3,00	
Umowny wymiar porów (O 90)		EN ISO 12956 [μm]	95,00		+/- 28,50	
Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu		EN ISO 11058 [l/m²s]	70,00		- 21,00	

Wsr [AV] – Wartość średnia; [AVMD] wzdłuż; [AVCD] wszerz;
Tol (95wzdłuż [95MD]; 95 wszerz [95CD]) – tolerancja w stosunku do poziomu ufnosci 95%

Dalsze informacje:

Przykrycie powinno nastąpić najpóźniej 2 tygodnie po wbudowaniu.

Na podstawie normy: Odporność na warunki klimatyczne EN 12224 wg. Tab. B.1.


Trwałość minimum 120 lat (temp. 15°C): Odporność na utlenianie ENV ISO 13438; BAM Vh. 6127.

Trwałość ponad 25 lat w naturalnym gruncie pH < 4 i pH > 9 temperatura gruntu > 25°C.

Na podstawie normy: Odporność na roztwory kwasów i zasad EN 14030, metoda A i B.

Na podstawie normy: Odporność mikrobiologiczna EN 12225.

Linz, 01.06.2007



TenCate Geosynthetics Europe

TenCate Geosynthetics Austria GmbH

Schachermayerstraße 18, 4020 Linz, Austria

Protective & Outdoor Fabrics

Aerospace Composites

Armour Composites

Geosynthetics

Industrial Fabrics

Grass



TENCATE
materials that make a difference