

OPIS PRODUKTU

Mineralny tynk podkładowy o niskim współczynniku przewodzenia ciepła, w postaci suchej zaprawy, do nanoszenia ręcznego.

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

- > niepalny
- > paroprzepuszczalny
- > podwyższona przyczepność
- > poprawa izolacji cieplnej
- > nakładanie ręczne

ZASTOSOWANIE

Poprawa termoizolacyjności przegród budowlanych z materiałów mineralnych, zalecany do ścian jednowarstwowych o dobrej izolacyjności cieplnej (pustaki ceramiczne, beton komórkowy). Tynk podkładowy pod tynki szlachetne, drobnoziarniste i cienkowarstwowe **weber**.

PODŁOŻE

Naniesiona minimum 3 dni wcześniej obrzutka cementowa na podłoża monolityczne betonowe, wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych i gazobetonowych, pustaków betonowych i żużlobetonowych, pustaków ceramicznych, cegieł ceramicznych i silikatowych, podłoża z kamienia naturalnego itp. podłoża mineralne z wyjątkiem gipsowych.

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOŻA

Surowe podłoże zaleca się pokryć obrzutką cementową **weber TP511** lub zaprawą tynku **weber TP531** o rzadszej konsystencji (podłoża z materiałów silnie ssących).

Podłoże przed nakładaniem tynku należy obficie zwilżyć wodą.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Tynk mieszać z wodą w proporcji około 13 - 15 litrów na worek, dosypując stopniowo zawartość worka aż do uzyskania konsystencji gęsto plastycznej. Czas mieszania - do 5 minut (po dodaniu wody). Zaleca się rozrabiać zawartość kilku worków i dostarczać zaprawę w kastach, bezpośrednio przed użyciem wymieszać ręcznie.

Gotową zaprawę należy zużyć, zależnie od warunków atmosferycznych, w ciągu 1 - 3 godzin. Bezpośrednio przed nakładaniem, zaprawę należy raz jeszcze krótko przemieszać.

SPOSÓB UŻYCIA

Nanosić ręcznie poprzez mocny rzut z kielni. Grubość jednokrotnie nakładanej warstwy na ścianie nie powinna przekraczać 2,5 - 3 cm (sufit 1,5 cm), grubość całkowita nie powinna przekraczać 5 cm. W przypadku nakładania 2 warstw tynku, w pierwszą warstwę należy wtopić siatkę stalową. Powierzchnię ostatniej warstwy należy, zależnie od rodzaju tynku wykończeniowego uszorstnić (przy pomocy nieheblowanej drewnianej taty) lub wyrównać.

WARUNKI POGODOWE PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

W gorące, suche i wietrzne dni, a także w przypadku silnie ssącego podłoża, naniesiony tynk należy pielęgnować przez spryskiwanie wodą i okrycie folią (przez minimum 3 doby).

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w suchym miejscu w warunkach jak dla cementu. Okres przydatności do użycia wynosi minimum 1 rok od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE	
> Ciężar objętościowy związanego tynku	0,5 g / cm ³
> Wytrzymałość na ściskanie	> 1,7 MPa
> Wytrzymałość na zginanie	> 0,7 MPa
> Przyczepność	> 0,15 MPa
> Współczynnik przewodzenia ciepła	0,14 W / mK
> Współczynnik oporu dyfuzyjnego	$\mu = 10$
> Zalecana ilość wody zarobowej	13 - 15 litrów / worek 50 litrów
> Czas zużycia zaprawy	do 3 godzin
> Grubość jednokrotnie nanoszonej warstwy - na ścianach	do 30 mm
> Grubość jednokrotnie nanoszonej warstwy - na sufitach	15 mm
> Całkowita grubość warstwy nie powinna przekraczać	50 mm
> Czas pełnego wiązania	około 1 tydzień / 1 cm grubości

(więcej informacji można znaleźć w przewodniku **weber**)

ZUŻYCIE

> około 11 litrów / m² / 1 cm grubości warstwy

- > Atest Higieniczny 39/779/44/2005
- > Produkt zgodny z PN-EN-998-1