

FLORTOP JASTRYCH

regeneracja posadzki, betonowa posadzka odporna na ścieranie



Flor-Top jastrych

Cienkowarstwowy jastrych cementowy

Zastosowanie

Flor-Top jastrych przeznaczony jest do wykonywania cienkich (6 - 15 mm), wierzchnich warstw nowych i starych, regenerowanych posadzek betonowych. Stosuje się go w miejscach narażonych na ciężki ruch np. w magazynach, halach przemysłowych, na parkingach itp. Jastrych wykańczany jest przez zacieranie mechaniczne.

Zalety

- > Zapewnia uzyskanie gładkiej, jednolitej, niepylącej, twardej, szczelnej i trwałej posadzki, wytrzymującej ruch ciężki.
- > Nie zawiera drobin metalowych.
- > Tylko nieznacznie podnosi poziom regenerowanej posadzki.
- > Umożliwia uzyskanie posadzki w różnych kolorach.
- > Posiada wysoką wytrzymałość mechaniczną.
- > Charakteryzuje się krótkim okresem dojrzewania posadzki, co skraca czas remontu.
- > Jest dostarczany w postaci gotowej do użycia mieszanki, w komplecie z preparatem kontaktowym.

Charakterystyka

Flor-Top jastrych zawiera specjalnie dobrane kruszywo o twardości 7 w skali Mohsa, cement portlandzki i odpowiednie

dotatki chemiczne.

Trwale łączy się z podłożem betonowym za pośrednictwem warstwy szepnej **Most-P**. **Flor-Top jastrych** może być dostarczony w różnych kolorach: naturalnym szarym, czerwonym, zielonym, niebieskim, grafitowym, żółtym, białym i innych.

Właściwości

Odporność na ścieranie na tarczy Boehmego	1,6 mm
Odporność na ścieranie udarowe RS1	5000 cykli
Wytrzymałość na ściskanie	50 Mpa
Wytrzymałość na zginanie	7 Mpa
Prześlakliwość wody	2
Prześlakliwość oleju	0,5
Przyczepność nawierzchni do podłoża betonowego	min 1,5 Mpa
Zużycie materiału	20 kg/1 m ² /1cm grub.
Opakowanie	Worek 25 kg Paleta 1000 kg
Aprobaty, atesty	ITB: AT-15-5875/2003 PZH: HK/B/0345/01/2003

Instrukcja stosowania

Przygotowanie podłoża

Wykonane podłoże powinno być czyste, mocne (min. B15) i wolne od mleczka cementowego. Stare podłoże należy przygotować usuwając warstwę słabego i zabrudzonego betonu poprzez frezowanie. Dla uzyskania zwartej i nie chłonnej podłoża wzmacniamy je poprzez zaimpregnowanie preparatem kontaktowym **Most-P**, rozcieńczonym wodą w stosunku 1 : 2, na 1 dobę przed układaniem **Flor-Topu jastrychu**.

INFOLINIA 814 608 814

FLORTOP JASTRYCH

regeneracja posadzki, betonowa posadzka odporna na ścieranie

Przygotowanie mieszanki

Flor-Top jastrych należy mieszać z wodą w mieszarce wolnospadowej (betoniarka), w proporcji 2,8 l. wody na 1 worek (25 kg), przez ok. 10 min.

W trakcie mieszania nie zaleca się zmian proporcji.

Aplikacja

Na przygotowane podłoże należy nanieść gumą lub szczotką o twardym włosiu warstwę szlamu przygotowaną z preparatu kontaktowego **Most-P** zmieszanego z 2 częściami cementu. Zużycie, **Most-P** wynosi ok. 0,5l/m². Nakładanie **Flor-Topu jastrychu** należy przeprowadzać metodą "mokre na mokre". Niedopuszczalne jest układanie **Flor-Topu jastrychu** na suchą warstwę szepną. **Most P** nanosi się na powierzchnię bezpośrednio przed układaniem **Flor-Topu jastrychu**.

Nakładanie gotowej masy wykonuje się sposobem posadzkarskim. Po wstępnym utwardzeniu, powierzchnię **Flor-Topu jastrychu** zaciera się zacieraczką mechaniczną talerzem i finalnie "na gładko" łopatkami.

Pielęgnacja.

Po zakończeniu procesu zacierania, w celu zapewnienia warunków do właściwego dojrzewania i uzyskania oczekiwanych parametrów, niezbędne jest **niezwłoczne** (postępując sukcesywnie za zacieraczkami łopatkowymi) spryskanie całej posadzki preparatem pielęgnującym **Flosil H**. Jest to pielęgnacyjno-impregnująca dyspersja akrylowa. Zużycie wynosi 0,08 - 0,12 l/m².

Eksploatacja

Powierzchnię utwardzoną konserwujemy /myjemy nie wcześniej niż 3 tygodnie - latem i 4 tygodnie - zimą od momentu wykonania czyli po wstępnym okresie dojrzewania posadzki Środki użyte do pielęgnacji /konserwacji/ mycia powinny mieć odczyn zasadowy, najlepiej ph 7 - 9.

Posadzka jest najtrwalsza wtedy gdy ją

zamiatamy / odkurzamy w częstotliwości zależnej od intensywności pojawiania się twardych zanieczyszczeń na jej powierzchni. Pozostawianie nie sprzątniętego piasku na posadzce kilkakrotnie zmniejsza jej trwałość.

Opakowanie i składowanie

Flor-Top jastrych jest pakowany w przekładane folią warstwowe worki papierowe 25 kg, dodatkowo na palecie chronione folią. Na terenie budowy należy całość zabezpieczać przed deszczem i wilgocią. W suchym i chłodnym miejscu okres składowania wynosi 6 miesięcy.

Most-P i **Flosil H** powinny być przechowywane w temp. +5°C - +35°C.

Środki ostrożności

Flor-Top jastrych zawiera cement portlandzki, który w kontakcie z wodą i innymi płynami powoduje powstanie czynników silnie zasadowych, mogących powodować oparzenia, podrażnienia i wysypkę.

Należy nosić odpowiednie ubranie, rękawice i okulary ochronne.

W przypadku kontaktu ze skórą należy ją natychmiast wymyć czystą wodą.

W przypadku kontaktu z oczami należy je dokładnie przepłukać dużą ilością czystej wody i zwrócić się o pomoc lekarską.

INFOLINIA 814 608 814