

Feinspachtel

Modernizacja / Naprawa / Materiały budowlane pomocnicze

Zastosowanie:**Skład:****Własności:****Wiązanie:****Sposób nanoszenia:****Grubość warstwy:****Późniejsza obróbka:****Przygotowanie podłoża:****Własności podłoża:****Temperatura obróbki:****Zużycie:****Czyszczenie narzędzi:****Ważne wskazówki:****Baza:****Możliwość wejścia na powłokę:****Obciążalność:****Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:****Wytrzymałość na ściskanie:****Odporność na działanie mrozu i soli stosowanej zimą:****Granulacja:****Proporcje mieszanki:****Możliwość późniejszego nanoszenia powłok malarskich:****Domieszki:****Numer artykułu:****Usuwanie:****Przechowywanie:****Opis produktu**

Feinspachtel to wiązana cementem, modyfikowana polimerami masa szpachlowa naprawcza do precyzyjnego szpachlowania powierzchni licowych.

Feinspachtel to modyfikowana polimerami, wodoodporna zaprawa naprawcza

Dobra przyczepność i niewielkie własności skurczowe.

Informacje dotyczące stosowania

czas przydatności do stosowania: ok 3 godziny, czas zakończenia tężenia: po ok. 4-5 godzinach

nanosić odpowiednią kielnią

średnio ok. 1 mm, maks. 5 mm w jednej operacji roboczej

chronić przed zbyt silnym promieniowaniem słonecznym

wstępnie zwilżyć, ewentualnie z dodatkiem Haftemulsion-

Konzentrat (koncentratu do zwiększania przyczepności podłoża)

podłoże musi nie zawierać gipsu, być stabilne i wolne od wszelkich warstw antyadhezyjnych

od +5°C

ok. 1,7 kg/m² dla warstwy o grubości 1 mm

zmyć wodą, utwardzony preparatem Kalklöser

podłoże silnie wstępnie zwilżyć, chronić przed zbyt silnym promieniowaniem słonecznym

Własności biologiczne / chemiczne / fizyczne

modyfikowana polimerami, wodoodporna masa szpachlowa po 2 dniach

po 2 dniach

po 28 dniach (8 N/mm²)

po 28 dniach (25 N/mm²)

istnieje

0 – 0,3 mm

ok. 4,5 wody zarobowej na 25 kg suchej zaprawy

po 5 – 6 godzinach

Haftemulsion-Konzentrat (w celu zwiększenia elastyczności, przyczepności i wodoodporności zaprawy) lub woda

Zakup / Zamówienie / Informacja

126 810 (worek 25 kg)

po utwardzeniu z gruzem budowlanym

Feinspachtel można przechowywać oryginalnie zapakowany przez 2 lata od daty dostawy bez pogorszenia jakości (patrz data dostawy na dowodzie dostawy). Materiał nie jest wrażliwy na działanie mrozu, ale należy go przechowywać w miejscu suchym.

Powyższych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń. Nie gwarantujemy jednak za efekt końcowy w jednostkowym przypadku z powodu możliwości różnorodnego zastosowania naszych produktów, jak i niezależnych od nas warunków magazynowania i użycia. Obowiązuje to również w wypadku roszczeń względem naszych doradców technicznych i handlowych. Zaleca się przeprowadzanie własnych prób.

W momencie ukazania się niniejszego prospektu wszystkie wydania zostają unieważnione.

Wydano: 02.2005