

Sperrmörtel / Sperrmörtel feinUszczelnienie budowlane po **stronie pozytywnej****Zastosowanie:****Skład:****Własności:****Wiązanie:****Sposób nanoszenia:****Grubość warstwy:****Dodatkowa obróbka:****Produkty alternatywne:****Przygotowanie podłoża:****Własności podłoża:****Temperatura obróbki:****Zużycie:****Czyszczenie narzędzi:****Ważne wskazówki:****Baza:****Możliwość wejścia na powłokę:****Obciążalność:****Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:****Wytrzymałość na ściskanie:****Odporność na działanie mrozu i soli stosowanej zimą:****Granulacja:****Proporcja:****Skurcz:****Możliwość pokrycia powłoką malarską:****Domieszki:****Numer artykułu:****Przechowywanie:****Opis produktu**

Sperrmörtel to uniwersalna zaprawa naprawcza do odnowy betonu, kształtowania wyokrągłeń itp. Jest odporna na działanie wody morskiej. Innym obszarem zastosowania jest fugowanie murów oraz wypełnianie nie pracujących pęknięć.

Sperrmörtel to modyfikowana polimerami, hydrofobowa zaprawa naprawcza.

Dobra przyczepność i niewielki skurcz.

Informacje dotyczące stosowania

czas wiązania ok. 2 godziny, czas zakończenia twardnienia po ok. 5 godzinach

nanosić odpowiednią kielnią

maks. 5 cm w jednej operacji roboczej

chronić przed zbyt dużym nasłonecznieniem

Quellmörtel

wstępnie zwilżyć, ewentualnie z dodatkiem koncentratu

zwiększającego przyczepność Haftemulsion-Konzentrat

podłoże musi być wolne od gipsu, nośne i wolne od wszelkich powłok antyadhezyjnych

od +5°C

na litr pustej przestrzeni ok 1,8 kg; przy zaokrągleniach

z długością krawędzi 5 cm ok. 2,0 kg na 1 mb

spłukać wodą, stwardniałe usunąć preparatem Kalklöser lub mechanicznie

podłoże obficie zwilżyć, chronić przed zbyt silnym promieniowaniem słonecznym

Własności biologiczne / chemiczne / fizyczne

modyfikowana polimerami, hydrofobowa zaprawa naprawcza po 1 dniu

po 1 dniu, dla dalszych prac już po 4 godzinach

po 28 dniach ok. 7 N/mm²

po 28 dniach ok. 60 N/mm²

istnieje

Sperrmörtel ziarno 0-2 mm

Sperrmörtel fein ziarno 0-1 mm

3 litry wody zarobowej na 25 kg suchej zaprawy

≤ 0,3 mm/m

po 4 godzinach

Haftemulsion-Konzentrat (w celu zwiększenia elastyczności, przyczepności i wodoszczelności zaprawy) lub woda

Zakup / Zamówienie / Informacja

Sperrmörtel: 126 400, Sperrmörtel fein: 126 390

w miejscu chłodnym i suchym, oryginalnie zapakowany: ok. 12 miesięcy

Powyższych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń. Nie gwarantujemy jednak za efekt końcowy w jednostkowym przypadku z powodu możliwości różnorodnego zastosowania naszych produktów, jak i niezależnych od nas warunków magazynowania i użycia. Obowiązuje to również w wypadku roszczeń względem naszych doradców technicznych i handlowych. Zaleca się przeprowadzanie własnych prób.

W momencie ukazania się niniejszego prospektu wszystkie wydania zostają unieważnione.

Wydano: 02.2005