

SEAL-X XP

AKTYWNA POLIMEROWA MASA USZCZELNIAJĄCA

OPIS

SEAL-X XP jest masą przeznaczoną do przygotowania różnych podłoży oraz prac wykończeniowych z wykorzystaniem ULTRASEAL XP i innych membran hydroizolacyjnych CETCO. Dzięki zastosowaniu polimeru hydrofilowego w technologii XP, SEAL-X XP pęcznieje w połączeniu z wodą, tworząc barierę wodoszczelną dla wody słodkiej i zasolonej. Dzięki konsystencji zbliżonej do gęstego smaru, SEAL-X XP zapewnia łatwość nakładania i przyczepność do większości materiałów budowlanych.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczenie masy hydroizolacyjnej SEAL-X XP:

- materiały wypełniające poziome i pionowe naroża wewnętrzne,
- obróbki blacharskie wokół przepustów mechanicznych i konstrukcyjnych,
- obróbki blacharskie przy zakończeniach membrany hydroizolacyjnej poniżej poziomu gruntu,
- naprawianie drobnych ubytków betonu na podłożu przeznaczonym do pokrycia membraną hydroizolacyjną.

SEAL-X XP nadaje się do stosowania na betonie konstrukcyjnym, konstrukcjach murowanych i większości powierzchni metalowych. SEAL-X XP nie może być używany do szalunków do betonu z polistyrenu

ekstrudowanego (EPS). Stosować wyłącznie w odpowiednim obudowaniu. Zasypkę gruntową należy zagęścić co najmniej do 85% metodą Proctora. SEAL-X XP nie służy do uszczelniania dylatacji.

SPOSÓB UŻYCIA

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do pokrycia produktem SEAL-X XP powinny być suche, wolne od zanieczyszczeń, kurzu, smarów, rdzy, oleju, środków wiążących i innych zanieczyszczeń. SEAL-X XP można stosować na powierzchnie betonu konstrukcyjnego bezpośrednio po zdjęciu szalunku. Pędzel z drobnym włosiem zapewnia najlepszą przyczepność i pozwala ograniczyć odpad. Nakładać bezpośrednio przed ułożeniem membrany. Produktu SEAL-X XP nie należy zostawiać odsłoniętego przed ułożeniem betonu lub zasyпки.

O ile producent lub specyfikacja nie zaleca inaczej, nałożyć SEAL-X XP w warstwie o grubości co najmniej 6 mm. SEAL-X XP należy stosować przy minimalnej temperaturze otoczenia i powierzchni do -4°C lub powyżej.

Wokół przejść przez przegrody wypełnienie musi mieć grubość co najmniej 18 mm i zachować ciągłość wokół otworu. Nałożona warstwa powinna całkowicie pokrywać wszelkie odsłonięte powierzchnie i zachodzić na membranę hydroizolacyjną. Do wykończenia przepustu użyć SEAL-X XP

w przepuscie 36 mm o minimalnej grubości 6 mm.

Uwaga: Zużycie produktu zależy od warunków na miejscu i metody stosowania.

OPAKOWANIE

SEAL-X XP dostępny jest w wiaderkach 25kg (5 galonów). Przed użyciem przechowywać w temperaturze powyżej 15°C .

TRANSPORT, SKŁADOWANIE I CZYSZCZENIE

SEAL-X XP należy przewozić transportem drogowym. Dodatkowe informacje dotyczące transportu zawiera karta charakterystyki produktu. Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, jeżeli nie są używane. Przechowywać w temperaturze 16°C do 27°C , w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ognia. Narzędzia myć wilgotną szmatką.

BEZPIECZEŃSTWO

Pracownicy powinni nosić odzież ochronną oraz chronić oczy. Unikać kontaktu z oczami i skórą, szczególnie z otwartymi ranami. W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy. Nie połykać. Inne ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

CETCO W EUROPIE:

Birkenhead Road, Wallasey, UK CH44 7UB, T: +44 (0) 151 606 5900 | F: +44 (0) 151 606 5932 | www.cetco.co.uk
Szczytno 12-100, Korpele 13A - Strefa, Poland, T: +48 (89) 624 7301 | F: +48 (89) 624 7300 | www.cetco.pl
Cheste (Valencia) 46380, Crta.CV-50, Spain, T: +34 902 820 200 | F: +34 902 820 300 | www.cetco.es

AKTUALIZACJA: SIERPIEŃ 2013

WAŻNE: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zastępują poprzednie wersje drukowane i przyjmuje się, że są one dokładne i wiarygodne. Najbardziej aktualne informacje można uzyskać w dziale handlowym CETCO. Firma CETCO nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uzyskane podczas stosowania produktu. Firma CETCO zastrzega sobie prawo do aktualizacji informacji bez zawiadomienia.

OZNACZENIE DOKUMENTU: TDS_SEAL-X_XP_PL_201308_V1

CETCO®

An **AMCOL** Company