



# MAXQUICK®

## FARBA CEMENTOWA DO POWIERZCHNI BETONOWYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

### OPIS PRODUKTU

MAXQUICK jest mieszanką cementów portlandzkich, odpowiednio dobranego kruszywa i modyfikatorów. Zmieszany z wodą lub płynem zarobowym tworzy wodoodporną i dekoracyjną powłokę.

### ZASTOSOWANIE

- Powłoka wykończeniowa na MAXSEAL.
- Powłoka wykończeniowa w basenach kąpielowych.
- W miejscach wymagających cementowego wykończenia odpornego na wilgoć.
- Podkład pod MAXSHEEN i MAXELASTIC – zmniejsza znacznie zużycie tych materiałów.

### ZALETY

- Małe zużycie materiału.
- Jest bardziej trwały niż farba.
- Zmywalny również wodą pod ciśnieniem.
- Można go nakładać na wilgotne powierzchnie.
- Jest paro przepuszczalny.
- Nie zmienia koloru [pod wpływem wody].

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Podłoże powinno być czyste i wystarczająco nośne.
- W przypadku występowania wykwitów solnych konstrukcję należy zabezpieczyć przed dalszą ekspansją związków soli na powierzchni konstrukcji.
- Usunąć luźne i zniszczone fragmenty, aż do „zdrowego” betonu.
- Usunąć warstwę mleczka cementowego.
- Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża.
- Wszystkie ubytki, pęknięcia i rysy, których propagacja już ustała należy naprawić jednym z materiałów : MAXREST, MAXRITE, i MAXPLUG (w przypadku rys i pęknięć przewodzących wodę).
- Miejsca, w których występują niekonstrukcyjne elementy stalowe powinny zostać rozkute, tworząc bruzdę 2 x 2 cm . Bruzdę należy wypełnić jedną z wyżej wymienionych zapraw. Z zaprawy należy wyprofilować półokrągłą fasetę o promieniu 3 cm . Naroża wypukłe należy sfazować.
- Podłoże musi być nasączone kapilarnie wodą. Przed wykonaniem powłoki powierzchnia powinna być matowo-wilgotna.

### PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU

#### Płyn zarobowy.

Jako płyn zarobowy do MAXQUICK należy stosować czystą wodę w ilości 9-9,5 l na 25 kg produktu. Zaleca się jednak stosowanie płynu zarobowego składającego się z jednej części MAXCRYL (tj. ok. 2 l na 25 kg proszku) i trzech części wody. Pozwoli to na osiągnięcie najlepszych parametrów mechanicznych powłoki, znacznie zwiększy przyczepność do podłoża i zredukuje skurcz podczas wiązania. Aby uniknąć różnicowania koloru powłoki należy zawsze stosować stałe proporcje płynu zarobowego.

#### Mieszanie.

Należy stopniowo dodawać proszek do płynu zarobowego i mieszać ręcznie za pomocą kielni lub mechanicznie używając wiertarki wolnoobrotowej z odpowiednim mieszadłem. Po osiągnięciu przez mieszaninę konsystencji kremu, należy odstawić ją na piętnaście minut. Następnie zmieszać ponownie i rozpocząć natychmiastowe nakładanie.

### NAKLADANIE

Podłoże, na które ma być nakładany MAXQUICK, musi być dostatecznie nawilżone lecz bez niewchłoniętej wody na powierzchni. Jeżeli w trakcie nakładania podłoże zbyt szybko wysycha i materiał zaczyna „ciągnąć” za pędzlem – musi zostać nawilżone ponownie. W żadnym przypadku nie należy dodawać płynu zarobowego. Przy nakładaniu MAXQUICK na powierzchnie pokryte powłoką MAXSEAL – podłoże należy zwilżyć mgłą wodną. MAXQUICK można nakładać przy pomocy pędzla, wałka lub natrysku.

## DOJRZEWANIE

Jeżeli powłoka jest narażona na gwałtowne wysychanie, po zakończeniu wstępnego wiązania powłoka musi być nawilżona mgłą wodną.

W pomieszczeniach wilgotnych, chłodnych i słabo wentylowanych wymagany jest dłuższy czas dojrzewania i zapewnienie prawidłowej wentylacji w celu uniknięcia kondensacji.

**ZUŻYCIE** 0,5 – 1 kg/m<sup>2</sup>

**KOLORY** Biały, kość słoniowa, jasnozielony, jasnoniebieski, różowy.

**OPAKOWANIE** Wiadra 25 kg

**PRZECHOWYWANIE** 12 miesięcy w oryginalnym pojemniku.

**BHP** Jak wszystkie produkty cementowe, MAXQUICK ma właściwości ściernie i w trakcie prac należy używać gumowych rękawic i ochronnych gogli. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czystą wodą, lecz nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie czystą wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje należy zgłosić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa dostępna jest na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## OPINIE I APROBATY

Ocena Higieniczna Nr 885/B-639/91

## GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.

Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.

Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

## UWAGA

**Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.**

Wyłączny dystrybutor na kraj

**DRIZORO - Poland**

Przeds. „carmen” Sp. z o.o.  
85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14,  
Tel./fax: (052) 342 02 27, 348 91 14

www.drizoro.pl

e-mail: biuro@drizoro-carmen.pl

01/2008