



MAXFLOOR[®] MARINE

DWUKOMPONENTOWA ELASTYCZNA ZAPRAWA NA PODŁOŻA METALOWE

OPIS PRODUKTU

MAXFLOOR MARINE jest dwuskładnikową zaprawą (materiał sypki i żywica), które po zmieszaniu tworzą elastyczną zaprawę o dużej przyczepności.

ZASTOSOWANIE

- Może być aplikowany na wszelkiego rodzaju powierzchnie metalowe w celu zabezpieczenia przed korozją lub jako samodzielna powierzchnia odporna na ruch pieszy.
- Możliwość nakładania na powierzchnie drewnopochodne np. stropy drewniane.
- Jako warstwa wiążąca pomiędzy powierzchniami metalowymi lub drewnianymi, a warstwami wykończeniowymi na bazie mineralnej lub płytkami ceramicznymi.

ZALETY

- Sprężystość produktu wytrzymuje podłoża, gdzie występują ruchy termalne i wibracje.
- Duża przyczepność
- Możliwość aplikacji do 15mm grubości.
- Można stosować na zewnątrz.
- Jest wodoszczelny.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przygotowanie powierzchni.

Powierzchnia metalowa musi być sucha, oczyszczona z kurzu, brudu, smaru, olejów, tlenków oraz wszelkich obcych elementów.

Aplikacja

Dwa składniki MAXFLOOR MARINE wymieszać w stosunku między 13% a 15% składnika płynnego do proszku. Najlepiej dodawać proszek do płynu oraz radzimy aby produkt był raczej płynny w celu poprawy przyczepności. Produkt nakłada się zębata zacieraczką lub listwą prowadniczą do żądanej grubości, która nie może przekroczyć 15mm. Pozostawić do wyschnięcia na okres 24 do 48 godzin bez jakiegokolwiek ruchu.

UWAGI:

- Nigdy nie należy mieszać produktu z innym kruszywem czy cementami.
- Nie należy dodawać wody.

Istnieje możliwość dostarczania żywicy w większych opakowaniach : 25 lub 220L

DANE TECHNICZNE

Charakterystyka produktu

Wygląd i kolor	komponent A	komponent B
	mleczna ciecz	szary proszek
Wygląd i kolor A+B	szara mieszanka	
Gęstość (g/cm ³)	0,98	1,5 ± 0,05
Gęstość świeżej zaprawy A+B (g/cm ³)	1,75 ± 0,05	
Stosunek mieszania dla komp. A (% wagowo)	14 ± 1	
Czas dojrzewania przed oddaniem do ruchu (h)	24-48	
Charakterystyka		
Odporność na ścieranie wg Tabera ASTM D-4060 (indeks ścierania) H-22 tarcza, obciąż. 1000 g	500 cykli	1000 cykli
	2,1	1,8
Zużycie/grubość		
Zużycie (kg/m ² /mm)	1,6	
Maksymalna grubość na warstwę (mm)	15	

OPAKOWANIE

MAXFLOOR MARINE dostarczany jest w odważonych zestawach 28,75kg:

- 25kg składnik sypki i 3,75L żywica

MAXFLOOR MARINE - powłoka antykorozyjna na podesty i schody metalowe

BHP

- Unikać wszelkiego kontaktu materiału ze skórą i oczami.
- Używać rękawic i okularów ochronnych.
- W przypadku kontaktu materiału ze skórą, umyć ją ciepłą wodą z mydłem.
- W przypadku zabrudzenia oczu, przemyć je obfitą ilością wody i udać się po pomoc medyczną.
- Nie wdychać oparów pochodzących z procesu ogrzewania i spalania.
- Przestrzegać środków ostrożności koniecznych przy użyciu tego typu produktów.
- Usunięcie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w suchym miejscu, w temperaturze powyżej 5°C.

GWARANCJA

Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszego doświadczenia i wiedzy fachowej, uzyskanych poprzez badania i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego zawiadomienia.

Za wszelkie użycie tych danych do celów innych niż ściśle określonych w tym biuletynie firma nie ponosi odpowiedzialności, chyba że takie działanie zostanie przez nas autoryzowane.

Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego produktu.

UWAGA

Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.

Wyłączny dystrybutor na kraj

DRIZORO - Poland

Przeds. „carmen” Sp. z o.o.
85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14,
Tel./fax: (052) 342 02 27, 348 91 14

Technologie-Budowlane.com
infolinia: 814 608 814

www.drizoro.pl

e-mail: biuro@drizoro-carmen.pl

10/2009