



ARDUPLAN 826

Szpachlówka do wykonywania
gładzi ściennych

Szpachlówka na bazie gipsu
modyfikowanego polimerami

Do wypełniania nierówności
i wygładzania powierzchni ścian i sufitów

Szpachlówka szczególnie wydajna

Producent posiada certyfikat
DIN EN ISO 9001



REG. NR. 37 344

ARDEX GMBH
58430 Witten Postfach 6120
Telefon: 00 49 2302 664 0
Telefax: 00 49 2302 664-240
e-mail: kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp. z o.o.
41-253 CZELADŹ, ul. Borowa 85
Telefon: (032) 265 83 67
Telefax: (032) 265 83 68
e-mail: biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

ARDUPLAN 826

Szpachlówka do wykonywania gładzi ściennych

Zakres stosowania:

Wykonywanie gładkich i pozbawionych naprężeń gładzi na powierzchniach ścian i sufitów przed tapetowaniem, malowaniem lakierami i farbami dyspersyjnymi a także przed układaniem płyt ściennych z tworzyw sztucznych i folii.

Wypełnianie rys i nierówności, wypełnianie fug, osadzanie belek gipsowych, klejenie i powlekane twardych materiałów piankowych, uszczelnianie i osadzanie uchwyty armatury, instalacji i innych.

Do stosowania wewnątrz.

Opis materiału:

Sucha, proszkowa zaprawa na bazie gipsu modyfikowanego polimerami.

Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się plastyczną, jednorodną zaprawę, silnie wiążącą z powierzchniami ścian i sufitów murowanych, wykonanych z tynku wapiennego, gipsowego, cementowego, z betonu lub płyt budowlanych.

ARDUPLAN 826 doskonale wypełnia wszelkiego rodzaju nierówności i pustki może być nakładany szpachlą w jednym zabiegu w warstwach o grubości nawet kilku centymetrów.

ARDUPLAN 826 dzięki możliwościom przyjmowania i oddawania wilgoci z powietrza, zachowuje właściwy mikroklimat we wnętrzach gdzie był stosowany, z tego też względu stanowi doskonałe podłoże pod powłoki malarskie, środki wiążące i kleje.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być suche, silne, stabilne i wolne od pyłu, zanieczyszczeń i innych środków oddzielających. Tapety oraz słabo trzymające i źle związane z podłożem powłoki trzeba usunąć.

Powłoki wykonane lakierami, farbami olejnymi i syntetycznymi oraz inne podobne gęste podłoża należy przed szpachlowaniem oczyścić z wosku, oleju i tłuszczu.

Wszystkie gładkie i gęste powierzchnie należy pokryć środkiem gruntującym ARDION 82. Gładki beton powleka się środkiem gruntującym ARDION 51, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

Przygotowanie i stosowanie materiału:

Do naczynia do mieszania wlewa się czystą wodę i dosypuje się tyle proszku, aby po intensywnym wymieszaniu uzyskać jednorodną, plastyczną zaprawę bez grudek. Zaprawę w większych ilościach najlepiej mieszać wolnoobrotową wiertarką z mieszadłem.

Do rozmieszania 25 kg suchej zaprawy ARDUPLAN 826 używa się około 16 l wody.

Po czasie "dojrzwania" od 1 do 3 minut i ponownym rozmieszaniu, zaprawa uzyskuje konsystencję plastyczną i nadaje się do użycia przez około 1 godzinę.

ARDUPLAN 826 twardnieje zależnie od grubości szpachlowania, porowatości podłoża i temperatury otoczenia w czasie od 1 do 2 godzin po naniesieniu. Szlifowanie najczęściej moż-

na pominąć. Małe nierówności można łatwo usunąć przed ostatecznym utwardzeniem za pomocą packi z wilgotną gąbką, zaszpachlowanie, albo też zeszlifowanie po utwardzeniu. W razie wątpliwości warto wykonać próbną powierzchnię.

ARDUPLAN 826 należy stosować w temperaturach powyżej 5° C.

Obróbka wykończeniowa:

Impregnowanie zaszpachlowanej powierzchni w celu wzmocnienia warstwy szpachlówki można prawie zawsze pominąć.

Dla uniknięcia nierównomiernego wysychania nanoszonej następnie powłoki malarskiej, zależnie od zdolności krycia stosowanej farby, może być wymagane gruntowanie wyszpachlowanych miejsc.

ARDUPLAN 826 daje bardzo wytrzymałe warstwy, nawet przy małych grubościach szpachlówki. Są one odporne na wodę i rozpuszczalniki oraz na kleje stosowane do tapetowania i nakładania innych powłok na ściany. Podkład z ARDUPLANU 826 pozwala na łatwe wygładzanie i korygowanie nierówności przed naklejaniem tapet.

Szpachlowanie pod szczelne powłoki ściennie i szpachlowanie wodoodporne, na przykład w pomieszczeniach wilgotnych, przeprowadza się białą szpachlówką cementową FASSIT 11.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX

Proporcje mieszania:	Okolo 16 l wody: 25 kg proszku, co odpowiada okolo 1 c.o. wody : 2 c.o. proszku
Gęstość nasypowa:	Okolo 0,8 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy:	Okolo 1,5 kg/l
Zużycie materiału:	Okolo 0,9 kg/m ² przy grubości 1 mm
Czas pracy (20° C):	Okolo 60 minut po zmieszaniu z wodą
Prace malarskie i klejenie na szpachlówce:	Po wyschnięciu
Wytrzymałość na ściskanie:	Po 28 dniach okolo 8 N/mm ²
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:	Po 28 dniach okolo 4 N/mm ²
Wartość pH:	Okolo 8
Opakowanie:	Worki po 25 kg netto, Torby po 5 kg netto, pakowane po 4 sztuki
Magazynowanie:	W suchych pomieszczeniach, przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Państwowy Zakład Higieny:	ATEST Nr B-1927/95
Produkt zgodny z PN:	PN-B-30042/1997

Gwarantujemy wysoką jakość naszych wyrobów. Nasze zalecenia dotyczące stosowania opierają się na badaniach i praktycznym doświadczeniu, mogą jednak być tylko ogólnymi wskazówkami na temat zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki panujące na budowie i przebieg wykonywanych prac.