



ARDUMENT 950

Elastyczna masa szpachlowa

- szara

Wykorzystuje ARDURAPID-EFFEKT

Na bazie cementu

Do wygładzania i wypełniania powierzchni ścian i sufitów, a w szczególności przy pracach naprawczych przed układaniem płytek

Szybko wiąże i wysycha

Bez naprężeń, także przy nakładaniu grubymi warstwami

Szczególne zdolności wypełniające

Łatwa do stosowania

Możliwość filcowania i wygładzania

Wysoka wydajność dzięki zastosowaniu dużej ilości wypełniaczy, wielkość ziarna 1 mm

Producent posiada certyfikat
DIN EN ISO 9001



REG. NR. 37 344

ARDEX GMBH
58430 Witten Postfach 6120
Telefon: 00 49 2302 664 0
Telefax: 00 49 2302 664-240
e-mail: kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp. z o.o.
41-253 CZELADŹ, ul. Borowa 85
Telefon: (032) 265 83 67
Telefax: (032) 265 83 68
e-mail: biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

ARDUMENT 950

Elastyczna masa szpachlowa - szara

Wykorzystuje ARDURAPID-EFFEKT, mieszankę specjalnie dobranych środków modyfikujących wpływających na szybkie utwardzanie zapraw i betonów, a także na pełne związanie wody zarobowej w produktach hydratacji cementu.

Zakres stosowania:

Naprawa i szpachlowanie powierzchni ścian i sufitów, szczególnie przy większych zagłębieniach, wygładzanie głębszych wyłomów i otworów na powierzchniach przeznaczonych jako podłoże pod płytki ceramiczne i inne okładziny.

Do stosowania wewnątrz.

Opis materiału:

Szary proszek ze specjalnych cementów z dodatkiem tworzyw sztucznych oraz ze specjalnymi dodatkami lekkich wypełniaczy. Przy mieszaniu z wodą powstaje jednorodna zaprawa o plastycznej konsystencji, która daje się lekko rozprowadzać w grubej i cienkiej warstwie i wiąże po około 1 godzinie. Wyschnięte warstwy są paroprzepuszczalne i wolne od naprężeń.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być suche, stabilne, silne, zwarte (bez głuchych miejsc) i wolne od kurzu, brudu i innych środków oddzielających.

Należy usunąć stare lub nie przylegające warstwy farby, luźne tynki i tapety.

Warstwy lakierowane, stałe i nośne należy gruntować za pomocą środka gruntującego ARDION 82. Podłoża wiązane gipsem należy zagruntować za pomocą dyspersji gruntującej ARDION 51 rozcieńczonej w stosunku 1:3 z wodą.

Przygotowanie i stosowanie materiału:

Do czystego naczynia do rozrabiania wlewa się czystą wodę i intensywnie mieszając (najlepiej wolnoobrotową wiertarką z mieszadłem) dodaje tyle suchego materiału, aby uzyskać jednorodną, zaprawę bez grudek.

Do zarobienia 25 kg suchego materiału ARDUMENT 950 potrzeba około 7,75 litrów wody.

Należy przygotowywać tylko tyle zaprawy, ile można wykorzystać w ciągu 30-40 minut.

Po odczekaniu około 1-3 minut, tak aby zaprawa "dojrzała" i zamieszaniu jeszcze raz zaprawę można stosować przy temperaturze 20° C około 30-40 minut i może być od razu nanoszona warstwą pożądanego grubości. Utwardza się ona przez hydratację i wysychanie po około 1 godzinie na tyle, że można wykonywać dalsze prace, jak wygładzanie wykończeniowe za pomocą ARDUMENT 950.

W celu uzyskania gładkiej powierzchni należy warstwę zaprawy po zaciągnięciu, albo ponownie zaszpachlować, albo stosując packę z gąbką równomiernie wyrównać, a w razie konieczności użyć ostrej szpachli. W ten sposób można uzyskać różnorodną chropowatość powierzchni.

Niskie temperatury wydłużają, wyższe temperatury skracają czas użycia zaprawy. W razie wątpliwości należy ułożyć powierzchnie próbne.

ARDUMENT 950 należy stosować w temperaturze powyżej 50° C.

Uwaga:

Układanie płytek można rozpocząć po wystarczającym związaniu warstw masy szpachlowej, tj. przy normalnych temperaturach po około 2-3 godzin. Kamień naturalny można układać po całkowitym wyschnięciu zaprawy, tj. po ok. 1 dniu. Przed nakładaniem warstw farb, tapet, tynków akrylowych i innych warstw wierzchnich należy odczekać do całkowitego wyschnięcia zaprawy.

Warstwy masy szpachlowej Ardument 950 nie fluatują. W przypadku szpachlowania plam w celu wykonania dalszych prac należy zwrócić uwagę na różną chłonność i alkaliczność podłoża.

W celu wykonania jednorodnej i neutralnej warstwy wierzchniej wyschnięte warstwy Ardumentu 950 mogą zostać po uprzednim zagruntowaniu polimerowym środkiem gruntującym Ardion 51 rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:3 pokryte szpachlówką do niwelowania większych nierówności ścian Ardumur 828 lub szpachlówką do wykonywania gładzi ścian Arduplan 826. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania klejów i farb. Elastyczna masa szpachlowa Ardument 950 nie może być stosowana w obszarze stałego narażenia na działanie wody ani na zewnątrz budynków.

Wskazówki BHP:

Zawiera cement. Reaguje alkalicznie. Z tego względu należy chronić przed podrażnieniami skórę i oczy. W przypadku ich kontaktu z zaprawą należy je gruntownie przemyć wodą. Podrażnienia oczu wymagają pomocy lekarskiej. Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne.

Chronić przed dziećmi.

Produkt oryginalnie zapakowany i nie otwarty nie działa szkodliwie na środowisko.

Zaprawa zawiera cement niskochromianowy.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX

Proporcje mieszania:	Okolo 7,75 l wody: 25 kg proszku, co odpowiada okolo 1 c. o. wody: 3 c. o. proszku
Gęstość nasypowa:	Okolo 1,1 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy:	Okolo 1,4 kg/l
Zużycie materiału:	Okolo 1,1 kg proszku na m ² i 1 mm
Czas pracy (20°C):	Okolo 30-40 minut
Układanie płytek (20°C):	Po 2-3 godzinach
Układanie kamienia naturalnego (20°C):	Po okolo 1 dniu
Prace malarskie i klejenie na szpachlówce:	Po okolo 1 dniu
Wytrzymałość na ściskanie:	Po 1 dniu okolo 6 N/mm ² Po 7 dniach okolo 10 N/mm ² Po 28 dniach okolo 12 N/mm ²
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:	Po 1 dniu okolo 2 N/mm ² Po 7 dniach okolo 3 N/mm ² Po 28 dniach okolo 4 N/mm ²
Wartość pH:	Świeża zaprawa zawierająca cement = okolo 12 Związana warstwa szpachlówki = okolo 10
Opakowanie:	Worki po 25 kg netto
Magazynowanie:	W suchych pomieszczeniach, przez okolo 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Państwowy Zakład Higieny: ATEST Nr HK/B/1416/10/2000

Gwarantujemy wysoką jakość naszych wyrobów.

Nasze zalecenia dotyczące stosowania opierają się na badaniach i praktycznym doświadczeniu, mogą jednak być tylko ogólnymi wskazówkami na temat zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki panujące na budowie i przebieg wykonywanych prac.