

**ARDEX**

# **ARDEX BB**

## **Malarska warstwa bitumiczna**

---

Emulsja bitumiczna

Warstwa uszczelniająca i warstwa ochronna wg AIB przed naturalnymi środkami agresywnymi w ziemi

Nie zawiera rozpuszczalników

Wolna od PCB i PCP

Gotowa do użycia

Możliwość nakładania pędzlem oraz natryskiem

---

### **ARDEX GMBH**

58430 Witten Postfach 6120  
Telefon (02302) 664 - 0  
Telefax (02302) 664-240

### **ARDEX Polska Sp z o.o.**

41-253 Czeladź ul. Borowa 85  
Telefon: ( 032 ) 265 83 67  
Fax ( 032 ) 265 83 68

# ARDEX BB

## Malarska warstwa bitumiczna

---

### Zakres stosowania:

Do tworzenia warstw uszczelniających i warstw ochronnych wg AIB na ścianach piwnic, fundamentów, szybów, itd. przeciwko naturalnym środkom agresywnym.

### Opis materiału:

Gotowa do użycia, nie zawiera rozpuszczalników, anionowa emulsja bitumiczna, odporna na naturalne agresywne środki w ziemi.

### Przygotowanie podłoża:

Podłoże z betonu, muru, tynku powinno być suche lub wilgotne, musi być zwarte, wolne os. środków oddzielających.

### Przygotowanie i stosowanie materiału:

ARDEX BB nakłada się za pomocą pędzla, wałka lub odpowiedniego urządzenia natryskującego. Aby izolacja była optymalna kolejna nakładana warstwa powinna być nałożona na poprzednią dobrze już wyschniętą. Świeżo nałożone warstwy należy chronić przed mrozem. Konieczne są zawsze minimum 2 warstwy o ilości minimum 0,2-0,25 l/m<sup>2</sup>.

### Należy zwrócić uwagę :

Podczas stosowania ARDEX BB temperatura powierzchni danego elementu oraz temperatura otoczenia musi wynosić pomiędzy + 4 do 30°C.

Należy unikać działania wody, deszczu oraz mrozu podczas nakładania oraz schnięcia.

Powłoki nie stosuje się na:

- mokrych murach
- rysach w murze ponad 2 mm
- bez płyt ochronnych pod ziemią
- podczas silnego i bezpośredniego nasłonecznienia
- podczas opadów śniegu lub mrozu

### Dane techniczne wg. normy jakości ARDEX

Proporcje mieszania:

Zużycie materiału: Ok. 0,2-0,25 l/m<sup>2</sup>  
Lepkość: Ok. 60dPas  
Gęstość : 1.02 kg/l

Zawartość ciał stałych: ok. 60%

Oznakowanie wg brak

GefStotV:  
GISCODE: BBP 10  
Opakowanie: Wiadra po 30l  
Wiadra po 10l

Magazynowanie: Chronić przed mrozem, w suchych pomieszczeniach przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu