

## PANDOMO SL

### Impregnat olejowy

---

Do ochrony zafarbowanych i zeszlifowanych powierzchni wykonanych w systemie PANDOMO W1

Produkt na bazie olejowo-woskowej, nie zawiera konserwantów

Z połyskiem jedwabistym

Odporny na ścieranie

Wodoodporny

Bezbarwny

Wysoka wydajność

**Zastosowanie:**

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Do ochrony zafarbowanych, zeszlifowanych powierzchni wykonanych w systemie PANDOMO W 1 w prywatnych mieszkaniach, a także pomieszczeniach o umiarkowanym natężeniu wstrząsów i uderzeń, jak: kawiarnie, biura, hale wejściowe, pomieszczenia sklepowe, wystawowe, itp.

**Rodzaj materiału:**

PANDOMO SL jest produktem na bazie olejowo-woskowej. W wyniku zastosowania produktu na zeszlifowanych powierzchniach w systemie PANDOMO powstają powierzchnie jeszcze bardziej odporne na ścieranie oraz na działanie wody. Nie obserwuje się zmian kolorystycznych po zastosowaniu preparatu.

**Zastosowanie:**

Po zastosowaniu masy niwelującej PANDOMO W 1, po odczekaniu stosowanego czasu schnięcia należy powierzchnię wypolerować za pomocą szlifierki do parkietu (np. TRIO firmy LAGLER lub inną porównywalną). Na brzegach, gdzie szlifierką do parkietu nie może dostać może zastosować ręczną szlifierkę (np. firmy FESTO typ ROTEX, lub inną podobną). W kątach należy zastosować szlifierkę deltową. Całą powierzchnię PANDOMO należy następnie stopniowo wycieniować poprzez 80, 120, 150-180 - ziarnowe szlifowanie. Po ostatnim szlifie powierzchnia podłogi powinna zostać wypolerowana za pomocą miękkiej ściereczki. Po tym zabiegu przystępujemy do pierwszej aplikacji oleju posadzkarskiego PANDOMO SL. PANDOMO SL jest gotowy do użycia po dokładnym wstrząśnięciu. PANDOMO SL rozprowadzamy po powierzchni cienką warstwę aż do momentu, gdy powierzchnia będzie dostatecznie nasączona olejem. Najwcześniej po 60 minutach wetrzeć preparat za pomocą białego lub beżowego pada. Na powierzchni nie mogą zostać świecące miejsca, ani pozostałości oleju. Cała powierzchnia musi robić wrażenie suchej. Brzegi, kąty, obszary trudno

---

**ARDEX GMBH**

58430 Witten Postfach 6120

Telefon (02302) 664 - 0

Telefax (02302) 664-240

**ARDEX Polska Sp. z o.o.**

41-253 Czeladź ul. Borowa 85

Telefon: ( 032 ) 265 83 68

Fax. ( 032 ) 265 83 67

dostępne, np. pod kaloryferami, gdzie dostęp maszyny polerującej jest trudny możemy zastosować do polerowania beżowy pad. Po około 12 godzinach przystępujemy do powtórnego nałożenia oleju, postępując tak samo, jak powyżej.

**Uwaga:**

Pozostałości oleju twardnieją na powierzchni i tworzą matowo-świecące plamy, które bardzo trudno zlikwidować. Użycie termopadu z gorącym nadmuchem wpływa na szybsze uzyskanie efektu końcowego i lepsze wnikanie oleju w podłoże. Po pracy z PANDOMO SL najwcześniej po 12 godzinach należy pierwszy raz użyć PANDOMO PF olejku posadzkarskiego (500 ml/10 litrów). Czyszczenie konserwacyjne odbywa się także przy użyciu PANDOMO PF - olejku pielęgnacyjnego (50 ml/10 litrów wody).

Informacje ogólne: Zasadniczo nie należy podczas każdorazowego czyszczenia powierzchni doprowadzić do pokrycia całej powierzchni wodą, zawsze czyścić wilgotną, nie moką ściereczką. Pełne obciążanie jest możliwe dopiero po całkowitym utwardzeniu powierzchni po 2-3 dniach (zależnie od warunków klimatycznych).

**Wskazówki co do pielęgnacji:**

PANDOMO PF olejek pielęgnacyjny. Patrz karta techniczna.

Uwagi: Podczas wysychania i utwardzania należy zadbać o dobre przewietrzenie pomieszczenia. Nie dopuszczać do osadzania się na powierzchni kurzu i innych zanieczyszczeń. W przypadku ogrzewania podłogowego oliwienie powierzchni nie powinno odbywać się przy temperaturze powyżej +25OC. Nie używać przy temperaturze poniżej +15OC.

**Odporność:**

PANDOMO SL jest odporny na działanie wina, piwa, lemoniady, kawy, herbaty, soków owocowych, mleka, wody. Chemikalia powinny być zasadniczo możliwe szybko usuwane z powierzchni. PANDOMO SL jest neutralny dla człowieka, zwierząt i roślin.

**Odporność na działanie światła:**

PANDOMO SL wykazuje pod wpływem promieniowania UV nieznaczną tendencję do blaknięcia. Nie stwierdzono wpływu działania opon samochodowych na zmiękczenie materiału.

**Czyszczenie i usuwanie odpadów:**

Przyrządy po zakończeniu pracy należy dokładnie oczyścić przy pomocy oczyszczacza pędzelkowego lub terpentyny. Wskazówki dotyczące czyszczenia zawiera karta bezpieczeństwa EG.

Wskazówki: PANDOMO SL olej posadzkarski po utwardzeniu jest obojętny dla człowieka. Zadbać o dobre przewietrzenie pomieszczenia podczas używania PANDOMO SL. W razie kontaktu z oczami należy natychmiast przemyć je obficie czystą wodą. Nie używać w pobliżu ognia. Utwardzony olej nie jest łatwopalny.

**Dane techniczne produktu :**

**Ciężar właściwy:** około 0,9 kg/litr

**Zużycie:** około 50 g/m<sup>2</sup>/ przy dwukrotnym nakładaniu.

**Opakowanie:** puszki po 3 litry

**Magazynowanie:** 12 miesięcy, w suchym pomieszczeniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

---

**ARDEX GMBH**

58430 Witten Postfach 6120  
Telefon (02302) 664 - 0  
Telefax (02302) 664-240

**ARDEX Polska Sp. z o.o.**

41-253 Czeladź ul. Borowa 85  
Telefon: ( 032 ) 265 83 68  
Fax. ( 032 ) 265 83 67

---

**ARDEX GMBH**

58430 Witten Postfach 6120  
Telefon (02302) 664 - 0  
Telefax (02302) 664-240

**ARDEX Polska Sp. z o.o.**

41-253 Czeladź ul. Borowa 85  
Telefon: ( 032 ) 265 83 68  
Fax. ( 032 ) 265 83 67