



ARDURIT S 48

Wysokoelastyczna zaprawa
cienkowarstwowa

Do płytek i materiałów izolacyjnych

Odpowiada DIN 18156, część 3

Zawiera cement

Łączy właściwości kleju dyspersyjnego
z właściwościami szybkowiążącej zaprawy
cienkowarstwowej

Odporna na wilgoć w kuchniach, łazienkach
i pomieszczeniach natryskowych

Producent posiada certyfikat
DIN EN ISO 9001



REG. NR. 37 344

ARDEX GMBH
58430 Witten Postfach 6120
Telefon: 00 49 2302 664 0
Telefax: 00 49 2302 664-240
e-mail: kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp. z o.o.
41-253 CZELADŹ, ul. Borowa 85
Telefon: (032) 265 83 67
Telefax: (032) 265 83 68
e-mail: biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

Wskazówki BHP:
Zawiera cement. Reaguje alkalicznie. Z tego względu należy chronić przed podrażnieniami skórę i oczy. W przypadku ich kontaktu z zaprawą należy je gruntownie przemyć wodą. Podrażnienia oczu wymagają pomocy lekarskiej. Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne.

Chronić przed dziećmi.

Produkt oryginalnie zapakowany i nie otwarty nie działa szkodliwie na środowisko.

Zaprawa zawiera cement niskochromianowy.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX

Proporcje mieszania:	Okolo 15 litrow wody: 25 kg proszku, co odpowiada okolo 1 c.o. wody : 2 c.o. proszku
Gęstość nasypowa:	Okolo 0,8 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy:	Okolo 1,4 kg/l
Zużycie materiału:	Przy gładkim podłożu okolo 1,2 kg proszku na każdy m² przy zastosowaniu packi zębatej 3x3x3 mm okolo 1,5 kg proszku na każdy m² przy zastosowaniu packi zębatej 6x6x6 mm. okolo 1,9 kg proszku na każdy m² przy zastosowaniu packi zębatej 8x8x8 mm
Czas pracy (20° C):	Okolo 1 godziny po zmieszaniu z wodą
Czas układania płytek:	Okolo 20 minut po nałożeniu kleju
Czas korekcji:	Okolo 30 minut
Możliwość obciążania ruchem pieszym (20° C):	Po okolo 5 godzinach po przyklejeniu płytek możliwe jest fugowanie
Przyczepność do podłoża:	Dla płytek z kamionki suchych po 1 dniu okolo 1,0 N/mm² po 7 dniach okolo 1,5 N/mm² po 28 dniach okolo 2,0 N/mm²
Przydatność w systemie ogrzewania podłogowego:	Tak
Opakowanie:	Worki po 25 kg netto Torby po 5 kg netto pakowane po 4 sztuki
Magazynowanie:	W suchych pomieszczeniach, przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Państwowy Zakład Higieny:	ATEST Nr 2/B-2016/96

Gwarantujemy wysoką jakość naszych wyrobów. Nasze zalecenia dotyczące stosowania opierają się na badaniach i praktycznym doświadczeniu, mogą jednak być tylko ogólnymi wskazówkami na temat zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki panujące na budowie i przebieg wykonywanych prac.