

PANDOMO PR PRIMER

Środek gruntujący

Zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrza podczas szpachlowania

Nie zawiera rozpuszczalników

PANDOMO PR PRIMER

Środek gruntujący

Zakres stosowania : Do stosowania wewnątrz budynków.

Gruntowanie i przygotowanie podłoża betonowego oraz jastrychów cementowych przed położeniem białej masy poziomującej PANDOMO K 1.

Gruntowanie oraz łączenie dwóch warstw masy PANDOMO K 1.

Rodzaj materiału :

Nie zawierająca substancji rozpuszczających, biała dyspersja na bazie żywicy syntetycznej, która po związaniu wyraźnie hamuje wnikanie wody do podłoża.

Przygotowanie podłoża.

Podłoże – betonowe lub cementowe (o klasie wytrzymałości minimum ZE 20) musi być suche, silne i wolne od pyłu oraz środków oddzielających. W celu oczyszczenia podłoża z zanieczyszczeń, odprysków, środków oddzielających, itp. należy poddać go „piaskowaniu”.

Przygotowanie i stosowanie materiału :

Używać czystych naczyń.

Praca z masą gruntującą odbywa się w dwóch etapach.

Najpierw nanosi się warstwę wstępną rozcieńczoną wodą w stosunku 1 : 3. Po wyschnięciu pierwszej warstwy (co następuje w zależności od właściwości absorbcyjnych podłoża po około 1 – 2 godzin) nanoszona jest druga warstwa, rozcieńczona z wodą w stosunku 1 : 1.

Należy zwrócić uwagę, aby poszczególne warstwy rozprowadzone zostały równomiernie, tak, aby po wyschnięciu powstała cienka, przejrzysta powłoka. PANDOMO PR może być stosowany od temperatury + 5°C.

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić próby.

Uwaga :

GISCODE D1 = nie zawiera substancji rozpuszczających

Dane techniczne produktu według normy jakości ARDEX

Zużycie materiału :

Przy pierwszym nakładaniu, stosunek mieszania 1 : 3

około 50 g koncentratu PANDOMO PR i 150 g wody /m²

Drugie nakładanie, stosunek mieszania 1 : 1

Około 150 g koncentratu PANDOMO PR i 150 g wody / m²

Opakowanie : wiadra po 5 kg netto

Magazynowanie : około 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniu, chroniony przed działaniem mrozu.