



MAXMORTER® FLOOR

ZAPRAWA SZYBKOWIĄŻĄCA DO PODKŁADÓW PODŁOGOWYCH

OPIS PRODUKTU

MAXMORTER FLOOR jest szybkowiążącym, szybkoschnącym, hydraulicznym spoiwem zrobionym ze specjalnych cementów i zmodyfikowanym polimerami, tak że po zmieszaniu z odpowiednim kruszywem na budowie, jest używany do zwiększania grubości betonu i warstw pracujących na ściskanie, przed umieszczaniem nawierzchni wykończeniowej.

ZASTOSOWANIE

- Idealny materiał do powiększania grubości podkładów podłogowych pracujących na ściskanie, przed zastosowaniem takiego wykończenia jak parkiet, ceramika, itp.
- Aplikacja płytek ceramicznych po 24 h.
- Aplikacja parkietu, paneli po 48 h.
- Aplikacja do 40 mm .

ZALETY

- Szybkie dojrzewanie.
- Pozwala na aplikację płytek ceramicznych po 24 godzinach.
- Pozwala na układanie drewna lub wykończenia parkietem po 48 godzinach.
- Może być układany w kilku warstwach, przy czym grubość jednej warstwy nie powinna przekroczyć 40 mm .

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przygotowanie powierzchni.

Podłoże być musi być stałe, oczyszczone z kurzu, brudu, smaru, olejów środków pielęgnujących oraz wszelkich innych substancji, które mogłyby uniemożliwiać dobrą przyczepność MAXMORTER FLOOR.

Podłoże musi być szorstkie, aby ułatwiać przyleganie MAXMORTER FLOOR.

Aby zwiększyć przyczepność do gładkiego podłoża albo między warstwami MAXMORTER FLOOR, na podłoże może być nałożony odpowiedni środek wiążący taki jak MAXBOND (Biuletyn Techniczny Nr 41) i następnie nałożony MAXMORTER FLOOR zanim MAXBOND straci swoją lepkość.

Mieszanie

MAXMORTER FLOOR, kruszywo i woda mogą być mieszane w betoniarnie albo ręcznie.

Zalecana proporcja jest następująca:

Składniki	Ilości (kg)
MAXMORTER FLOOR	1000
Czyste kruszywo 0- 4mm	2400
Żwir 4 -10mm	1600
Woda	470

Przed dodaniem wody, składniki suche powinny być wcześniej zmieszane z MAXMORTER FLOOR w stosunkach wyrażonych powyżej.

Ilość wody może się zmieniać zależnie od zawartości wilgoci w kruszywie i jego przeciętnej wielkości. Jeżeli kruszywo jest wilgotne, ilość wody do mieszania powinna być zmniejszona. W każdym razie końcowa konsystencja powinna być taka, żeby nie miało miejsca oddzielanie się składników lub woda nie pojawiała się na powierzchni.

Aplikacja na budowie.

Gotową mieszankę należy rozkładać na odpowiednio przygotowane podłoże, ścignąć łatą po prowadnicach i wygładzić pacą metalową. Mieszanka musi być zużyta w ciągu 30 minut.

Jeżeli jest potrzebna dodatkowa warstwa tej samej mieszaniny, to zalecane jest wykończenie na szorstko pierwszej warstwy, aby ułatwić przyleganie drugiej warstwy. Druga warstwa powinna być nałożona po 8 do 24 godzin.

Złącza kompensacyjne.

Zaleca się utworzenie złączy kompensacyjnych dookoła obwodu aplikacji (między pokojami, korytarzami, itd), wokół kolumn, w przecięciu między różnymi podłogami, oraz wszędzie tam, gdzie już istnieją złącza kompensacyjne.

Na wielkich obszarach, złącza kompensacyjne muszą być tworzone co 40m².

UWAGI:

- Nie stosować na powierzchnie pionowe.
- Nie stosować na zewnątrz.
- Nie mieszać MAXMORTER FLOOR z innymi cementami, wapnem, zaprawami lub podobnymi materiałami.
- Nie stosować na podłoża narażone na ciśnienie hydrostatyczne albo wilgoć.
- Nie stosować poza przedziałem temperatur +5°C do +35°C.
- Jeżeli podłoże jest nowe, aplikacja MAXMORTER FLOOR może nastąpić po 28 dniach, aby proces dojrzewania podłoża został zakończony.
- Nadmierna ilość wody albo użycie kruszywa o wielkości innej niż zalecana, może spowodować otrzymanie rezultatów odmiennych od przedstawionych w tym biuletynie technicznym.

ZUŻYCIE

500 kg MAXMORTER FLOOR ze stosunkiem mieszania wskazanym powyżej daje w przybliżeniu 1m³.

OPAKOWANIE 20 kg worki i wiadra

KOLOR Szary

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy workach i 12 miesięcy w wiadrach, w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w suchym, zadaszonym miejscu, chroniącym od wilgoci i mrozu.

DANE TECHNICZNE

Woda do mieszania (%)	9,5	
Czas życia mieszaniny(minuty przy +20°C)	30	
Czas wiązania przy(+20°C)		
Początkowy	35 Minut	
Końcowy	3 do 5 Godzin	
Czas między warstwami (godziny)	8 - 24	
Wytrzymałość mechaniczna	Wytrzymałość na zginanie(MPa)	Wytrzymałość na ściskanie(MPa)
1 dzień	4,5	23,7
7 dni	6,4	44,6
28 dni	7,4	48,5

Czasy wiązania i aplikacji (Przy 22°C i 40% wilgotności względnej) Wytrzymałości mechaniczne z typem i stosunkiem kruszywa wskazanym powyżej.

OPINIE I APROBATY

Atest Higieniczny I.M.M.i T. Nr 323/PB/251/468/2002

BHP

MAXMORTER FLOOR nie jest toksyczny, ale ma właściwości ściernie. Podczas mieszania i aplikacji używać gumowych rękawic. Jeśli produkt dostanie się do oczu, spłukiwać obficie ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut – nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć dane miejsce wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, udać się po poradę lekarską. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA

Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy fachowej, uzyskanej z testów i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego zawiadomienia.

Za wszelkie użycie tych danych do celów innych niż ściśle określonych w tym biuletynie firma nie ponosi odpowiedzialności, chyba że takie działanie zostanie przez nas autoryzowane.

Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego produktu.

UWAGA

Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.