



MAXSHEEN® POOL

DEKORACYJNE AKRYLOWE POKRYCIE DO BASENÓW

OPIS PRODUKTU

MAXSHEEN POOL jest elastycznym pokryciem akrylowym o wysokiej jakości, odpornym na promieniowanie UV. Stosowany do zabezpieczania powierzchni betonowych mających stały kontakt z wodą.

ZASTOSOWANIE

- MAXSHEEN POOL jest materiałem stosowanym jako warstwa dekoracyjna dla wykończenia basenów kąpielowych, fontann oraz różnego rodzaju zbiorników wodnych.
- Szczególnie polecany jako dekoracyjne wykończenie powierzchni na materiały izolacyjne takie jak: MAXSEAL SUPER, MAXSEAL FLEX czy CONCRESEAL PLASTERING.

ZALETY

- Nie jest toksyczny.
- Aplikacja może być przeprowadzona w temperaturze pomiędzy min. 5°C i max 40°C.
- Posiada wspaniałą elastyczność.
- Jest nieprzepuszczalny dla wody, lecz przepuszcza parę wodną.
- Jest odporny na działanie środków czyszczących baseny.
- Jest bakterioobójczy, zapobiega w ten sposób tworzeniu się glonów i grzybów.
- Stanowi ochronę dla betonu przed działaniem dwutlenku węgla i wody chlorowanej.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Jeżeli MAXSHEEN POOL stosujemy do nowobudowanych basenów, tam, fontann, należy wykonać izolację i zapewnić min 14 dni na związanie.

Następnie należy nałożyć pierwszą warstwę, rozcieńczając MAXSHEEN POOL z wodą w 10 – 20 %.

Należy zapewnić 4-5 godzin na związanie. Drugą warstwę należy nałożyć bez rozcieńczania, a następnie odczekać 24 godziny. Napełnienie wodą powinno być dokonane nie wcześniej niż po 7 dniach, a najlepiej po upływie 14 dni.

W przypadku stosowania MAXSHEEN POOL do basenów, tam i fontann uprzednio malowanych, należy najpierw całkowicie usunąć farbę, papierem ściernym lub przy pomocy MAXCLEN -R. Sposób użycia produktu pozostaje bez zmian czyli jest taki, jak przedstawiono powyżej.

MAXSHEEN POOL może być nakładany pędzlem, wałkiem lub za pomocą pistoletu natryskowego.

WYDAJNOŚĆ

5 m²/kg w zależności od stopnia absorpcji powierzchni, która ma być pokrywana.

- Gładkie powierzchnie – 0,25 – 0,35 kg/m² (dwie warstwy)
- Powierzchnie porowate – 0,40 – 0,50 kg/m² (trzy warstwy)

DANE TECHNICZNE

Wygląd	jednorodna pasta
Gęstość (kg/l)	1,4 ± 0,05
Przyczepność do betonu (MPa)	> 2,0
Czas schnięcia między warstwami 20°C (h)	1
Czas dojrzewania w 20 °C i wilgotności 50% przed zanurzeniem w wodzie (dni)	7

KOLORY biały, niebieski i ciemnoniebieski

OPAKOWANIE 25 kg i 5 kg Puszki

PRZECHOWYWANIE 12 Miesięcy w oryginalnych pojemnikach.

BHP

MAXSHEEN POOL jest materiałem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Przy nakładaniu należy używać rękawic i okularów ochronnych. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czystą wodą. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć wodą i mydłem. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje należy zasięgnąć porady medycznej. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.

Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.

Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

UWAGA

Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.